

Утеплитель Vetonit Теплый Дом (рулон)

Минеральная тепло-шумоизоляция на основе кварца

ТУ 23.99.19-202-56846022-2024

Описание продукции

Минеральный утеплитель в рулоне на основе кварца с базовой теплопроводностью для тепло- и шумоизоляции полов и перекрытий по лагам.

Область применения

- Перекрытия над холодным подвалом
- Теплоизоляция полов
- Холодные чердачные перекрытия
- Межэтажные перекрытия

Преимущества



Коэффициент теплопроводности $\lambda=0,04$
базовый класс сохранения тепла в доме



Отличное качество по разумной цене



Удобно использовать
для горизонтальных конструкций.
Раскатал рулон и готово!



В рулоне 2 слоя по 50 мм
подойдет для конструкций разной толщины



Удобно перевозить и складировать
в сжатом виде рулоны втрое компактнее
базальтового утеплителя



Не горит и не поддерживает горение
входит в группу негорючих (НГ)
строительных материалов




Физико-технические характеристики


Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	2	—
Теплопроводность при температуре $283 \pm 2 \text{ K}$ ($10 \pm 2 \text{ °C}$), λ_{10} , Вт/(м · К), не более	0,04	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	1220/610	ГОСТ EN 822
Длина, мм	5490/7000/8200	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м ²	13,4/17,1/20/10	—
Объем материала в упаковке, м ³	0,67/0,854/1/0,5	—
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Температура применения, °C	-60/+200	—

Утеплитель Vetonit Теплый Дом (рулон)


Варианты упаковок




Маты 2 шт.
50 × 610 × 8200 мм



Маты 2 шт.
50 × 1220 × 8200 мм



Маты 2 шт.
50 × 1220 × 5490 мм



Маты 2 шт.
50 × 1220 × 7000 мм

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу.

Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.



24/7



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации