

vetonit



vetonit prim facade

фасадная грунтовка глубокого проникновения

- Паропроницаемая
- Снижает впитывающую способность основания
- Содержит розовый индикатор для контроля качества грунтования



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции Vetonit, перед нанесением минеральных декоративных штукатурок и окраской акриловыми, силиконовыми и силикатными красками.
- Для предварительной подготовки оснований из бетона, ячеистого бетона, кирпича керамического и силикатного, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурок и шпаклевок.
- Для наружных и внутренних работ.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет после высыхания	розовый
Состав	акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки
Сухой остаток, %, не менее	6
Расход на один слой*, мл/м ²	100–150
Количество слоев	1-2
Время высыхания одного слоя**, ч	1-2
Температура применения, °С	+5...+30

*Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и квалификации исполнителя работ, и может отличаться от указанных значений.

**Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что первый слой хорошо высох — образовавшаяся пленка не должна липнуть к рукам. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Фасовка: пластиковая канистра — 10 л.

Палета — 60 канистр / 600 кг.

Хранение: 18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С. Избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости обеспылить основание пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносят в неразбавленном виде кистью, валиком или распылителем. Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз, при этом для первого слоя грунтовка разводится 1 : 1 чистой водой. Второй слой наносить после высыхания первого.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С.

Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить после полного высыхания грунтовочного состава.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха $50 \pm 5\%$. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение материала в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit