

vetonit Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit saten+

Шпаклевка гипсовая белая



ПОД ОБОИ
И ПОКРАСКУ



WHITE BOX*
для предчистовой
отделки




для сухих
помещений



время жизни
затворенной смеси
80 минут



пластичная
и удобная в работе



универсальная
толщина слоя
0,2-5 мм

* White Box - помещение с предчистовой отделкой (подготовленное к последующей чистовой декоративной отделке)



Информация о продукте

Технические характеристики**

Состав: гипс, функциональные добавки

Цветбелый*

Связующеегипс

Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм0,2–5

Расход смеси, кг/м²/мм 0,9–1,1

Расход воды, л/кг 0,6–0,7

Расход воды, л / 20 кг мешок 12–14

Время жизни раствора, мин 80

Время высыхания (одного слоя 1 мм), ч 24

Прочность на сжатие

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %), МПа, не менее2

Прочность сцепления с бетоном

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %), МПа, не менее 0,5

ГОСТ Р 58278-2024

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 20 кг.

Хранение

6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение 24 часов.

* Цвет гипсовых сухих смесей может иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

** Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.



Инструкция по применению

Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков слоем 0,2–5 мм в сухих отапливаемых помещениях под последующее декоративное покрытие — интерьерные краски и обои. Категория качества поверхности К3 согласно СП 71.13330.2017.

Область применения

Сухие помещения с нормальной влажностью.

Подходящие основания

Поверхности, выровненные гипсовыми штукатурками, гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит (исключая заделку швов ГКЛ).

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.

Для повышения прочности сцепления шпаклевочной смеси с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **vetonit прим оптимус**. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть в соответствии с инструкцией. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление шпаклевки

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 12–14 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели-миксера с насадкой 1–3 минуты до получения однородной консистенции. Приготовленная порция раствора должна быть израсходована не позднее 80 минут после затворения.

Нанесение

Нанести смесь широким шпателем, заполняя все углубления и неровности. После распределения материала поверхность следует разгладить. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Шлифование

Для получения ровной поверхности под оклейку обоями или покраску необходимо обработать поверхность с помощью шлифовальной бумаги **vetonit**. Шлифовать рабочие швы и поверхность необходимо по набравшей прочность шпаклевке. Расчет набора прочности: 1 сутки на 1 мм при температуре +23 °С и относительной влажности 50 %. После шлифовки получаемое качество поверхности не ниже К3 согласно СП 71.13330.2017.

Рекомендации

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать шпаклевочные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой шпаклевки.

Во время выполнения работ температура в помещении должна быть выше +10 °С.

Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С.

Для получения более гладкой поверхности категории качества К4 необходимо использовать суперфинишную шпаклевку **vetonit LR+ БРИЛЛИАНТ**.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Хранить в недоступных детям местах.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Грунтовка сцепляющая



Штукатурка гипсовая усиленная белая



Грунтовка глубокого проникновения



Шпаклевка гипсовая белая



Шпаклевка готовая суперфинишная под покраску



Бумага шлифовальная Vetonic

Для подготовки стен в сухих помещениях под оклейку обоями или покраску необходимо:



1) очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;



2) обработать поверхность сцепляющей грунтовкой **vetonic прим контакт** (для укрепления основания и обеспечения лучшего сцепления с последующим выравнивающим слоем);



3) использовать гипсовую штукатурку **vetonic профи гипс**, **vetonic бэйс гипс** или **vetonic мех гипс** (чтобы выровнять перепады стены);



4) использовать гипсовую шпаклевку **vetonic saten+** (для придания стене гладкости) и готовую шпаклевку **vetonic LR+ БРИЛЛИАНТ** (для идеальной гладкости стены категории K4);



5) высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой **Vetonic** и обеспылить;



6) перед покраской прогрунтовать стену повторно грунтовкой глубокого проникновения **vetonic прим оптимус**;



7) поверхность готова к покраске либо оклейке обоями;

ВАЖНО: для качественной отделки необходимо следовать инструкции, приведенной на упаковке и в техкарте соответствующего материала.



Подробнее
о **vetonic saten+**
на vetonic.com

Телефон горячей линии: 8 800 555 31 45

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ