

**vetonit** Проверено  
в деле

# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

## vetonit BX

Шпаклевка цементная белая



ДЛЯ ВЛАЖНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  
И ФАСАДОВ



Влаго-  
стойкая



для внутренних  
и наружных работ



под покраску



универсальная  
толщина слоя  
1-4 мм



повышенная  
морозостойкость  
50 циклов



## Информация о продукте

### Технические характеристики\*

**Состав:** цемент, молотый мрамор, функциональные добавки.  
Цвет ..... белый\*\*  
Влагостойкость ..... влагостойкая  
Наполнитель ..... тонкомолотый мрамор  
Максимальная фракция, мм ..... 0,3  
Расход смеси, кг/м<sup>2</sup>/мм ..... 1,2  
Расход воды, л/кг ..... 0,32–0,36  
Расход воды, л / 20 кг мешок ..... 6,4–7,2  
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм ..... 1–4  
Время использования с момента затворения водой, ч ..... 1,5  
Время высыхания одного слоя 1 мм  
при 20 °С и отн. вл. 50 %, сут ..... 1  
Прочность на сжатие через 28 суток,  
отн. вл. 50 %, +23 °С, МПа, не менее ..... 4  
Морозостойкость, циклы ..... 50

### Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 20 кг, и мешок из полиэтилена — 5 кг.

### Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухих помещениях 12 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

\* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

\*\* Цементные сухие смеси могут быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в применяемом сырье. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.



## Инструкция по применению

### Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков под покраску.

### Область применения

Сухие и влажные помещения, фасады.

### Подходящие основания:

- поверхности, обработанные цементными штукатурками, например **vetonit TT40** или **vetonit TT30 лайт**, и цементно-известковыми штукатурками;
- монолитные бетонные основания, не требующие штукатурного выравнивания.

### Инструкция по применению

#### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Перед нанесением шпаклевки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

#### Приготовление смеси

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,4–7,2 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Раствор должен отстояться в течение 5 минут. После этого еще раз перемешать смесь перед использованием. Время использования готовой смеси 1,5 часа с момента затворения водой.

#### Нанесение

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя. После нанесения смесь необходимо разгладить. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Для получения ровной поверхности под оклейку обоями или покраску необходимо обработать поверхность с помощью шлифовальной бумаги **Vetonit**. Шлифовать рабочие швы и поверхность необходимо по набравшей прочности шпаклевке. Расчет набора прочности: 1 мм в сутки при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. После шлифовки качество поверхности не ниже КЗ согласно СП 71.13330.2017.

Шпаклевка достигает окончательной прочности в течение 4 недель. Для обеспечения необходимых условий затвердевания выровненную поверхность увлажняют водой при помощи распылителя в течение 2 суток.

### Важно знать!

Шпаклевка **vetonit BX** непригодна для выравнивания оснований, обработанных выравнивающими смесями на полимерном связующем, для выравнивания полов и оснований, обработанных известковыми штукатурными растворами.

### Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

### Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

### Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Грунтовка глубокого проникновения



Штукатурка цементная облегченная



Шпаклевка цементная белая



Влагостойкая краска

**Для подготовки стен во влажных помещениях под покраску необходимо:**



обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**. Для лучшего сцепления обрабатывать каждый последующий слой грунтовкой **vetonit прим оптимус**;



выровнять основание штукатуркой цементной **vetonit TT30 лайт**;



нанести шпаклевку цементную белую **vetonit BX**;



нанести влагостойкую краску.



Подробнее  
о **vetonit BX**  
на [vetonit.com](http://vetonit.com)

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

## Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 27.04.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

## Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ  
НА СВЯЗИ