

vetonit



vetonit finish level eco

Тонкослойный наливной пол

- Зеркально гладкий пол
- Максимальная подвижность раствора
- Обеспечивает долгий срок службы покрытий
- Удобный в работе
- Трещиностойкий



НАЗНАЧЕНИЕ

- Суперфинишное выравнивание пола слоем от 1 до 10 мм
- Идеально под кварцвиниловую плитку, ламинат, линолеум
- Для жилых и общественных помещений
- Для системы «Теплый Пол»
- Ручное нанесение
- Для бетонных и цементно-песчаных оснований
- Для сухих и влажных помещений
- Для внутренних работ



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



Цвет	серый
Вязущее	комплексное
Наполнитель	песок, тонкомолотый известняк
Расход смеси, кг/м ² при слое 1 мм	1,5-1,6
Расход воды, л/кг	0,26-0,28
Расход воды, л / мешок 20 кг	5,2-5,6
Рекомендуемая толщина слоя, мм	1-10
Время начала схватывания, мин, не ранее	70
Время использования, мин	30
Подвижность по распылу кольца (ГОСТ; Ø=70 мм, h=50 мм), мм	300-320
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	20
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	5
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	1
Деформация усадки, мм/м, не более	0,8
Время пешеходного движения, ч, не ранее	4
Укладка напольного покрытия через, сутки	1-5
Температура воздуха и основы допустимая, °C	от +10 до +25
Температура воздуха и основы оптимальная, °C	от +15 до +20
Огнестойкость, класс (ГОСТ 30244-94)	НГ

Все технические характеристики указаны для t = +23 °C и отн. вл. 50 %, выдержка образцов 28 дней.

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 20 кг. Поддон 54 мешков / 1080 кг.

Хранение: 6 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении (относительная влажность воздуха не выше 60 %).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Здание должно иметь кровлю. Окна и двери следует закрыть. Во время работы и минимум в течение 7 дней после t° воздуха и основания должна быть в пределах от +10 до +25 °C. Исключите воздействие сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности пола. Несоблюдение данных условий может привести к появлению трещин (деформации усадки/расширения), к неравномерному набору прочности наливного пола.

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

- бетон, цементно-песчаная стяжка с прочностью на отрыв > 1 МПа;
- стяжки, выполненные ровнителями **vetonit 6000, 5000, 5700**;
- стяжки на комплексном вяжущем с контролем остаточной влажности основания.

Основание должно быть сухим, твердым, обеспыленным. Поверхность очистите от жира, масляных пятен и загрязнений. Отслаивающиеся участки удалите шлифованием/фрезерованием. Места нахождения сливных колодцев отделите специальным стопором.

Пропылесосьте основание. Перед нанесением наливного пола проведите оценку прочности основания

(см. инструкцию на сайте). Если прочность основания на отрыв менее 1 МПа, то такое основание необходимо предварительно упрочнить с помощью пропитки для пола **vetonit power base** в соответствии с инструкцией продукта. Дополнительное грунтование не требуется. Если основание имеет прочность на отрыв более 1 МПа, то основание обработать грунтовкой **vetonit prim optimus** или **vetonit MD 16 superconcentrate** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускается заливать полы на невысохший грунт или пропитку.

Грунтование предотвращает быстрый уход воды из раствора в основу, улучшает сцепление материала с поверхностью.

ВНИМАНИЕ!

- Некачественная подготовка основания или ее отсутствие может привести к дефекту наливного покрытия: отслоение от основания, трещины на поверхности, кратеры, воздушные пузыри и пр
- Изготовитель не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтов других производителей.
- Запрещено использовать грунты, содержащие кварцевый песок/мраморную крошку (типа «Бетонконтакт»), для грунтования основы перед нанесением **vetonit finish level eco**.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Мешок (20 кг) сухой смеси **vetonit finish level eco** засыпьте в емкость с 5,2–5,6 л чистой воды (26–28 % от веса сухой смеси). Температура воды для затворения смеси +15...+20 °С. Смешивание производите мощной дрелью с насадкой в течение 1–2 минут. Готовый раствор можно использовать в течение 30 минут с момента затворения водой. Температура основания должна быть в пределах от +10 до +25 °С. Температура раствора от +18 до +23 °С. В холодных условиях применяйте теплую воду ($t \leq 35^\circ \text{C}$). При отклонении от температурного диапазона изменяются свойства затворенной смеси. При понижении температуры замедляется набор прочности наливного пола. При повышении температуры – снижение времени использования раствора.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте передозировки воды! Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, замедляет процесс высыхания, ослабляет прочность пола и является одной из причин образования трещин.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед выполнением работ оцените ровность пола. При планировании деформационных швов сразу же произведите их разметку, учитывая геометрию помещения.

Приготовленный раствор **vetonit finish level eco** нанесите на основание слоем от 1 до 10 мм. Материал распределите по поверхности с помощью стального гладкого шпателя, затем разровняйте и загладьте. По залитому полу можно ходить не ранее чем через 4 часа. Номинальную прочность материал достигает к 28 суткам. При использовании во влажных помещениях рекомендуется обработка гидроизоляционной мастикой **vetonit tec 822**.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Через 1-5 дней на выровненную поверхность можно укладывать гидроизоляцию **vetonit tec 822**, а также различные напольные покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, пробку, плитку, паркет* и др. (см. таблицу 1).

* Укладка паркета, паркетной доски допускается только плавающим способом.

Все работы по укладке напольных покрытий рекомендуется выполнять в соответствии с рекомендациями производителя напольного покрытия (при контроле остаточной влажности основания).

ВНИМАНИЕ! Выровненную поверхность не рекомендуется красить и оставлять без напольного покрытия.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Как только по уложенной стяжке можно будет ходить, деформационные швы, находящиеся в конструкции основания, следует перенести с помощью угловой шлифовальной машины на верхний слой залитого пола, после чего их следует заполнить эластичным герметиком для швов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Таблица 1. **ВРЕМЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СУТКИ**, НЕ РАНЕЕ**

Толщина слоя, мм	Керамическая и каменная плитка	Ковролин, линолеум	Ламинат
1–5	1	3	3
6–10	4***	5	5

** Укладка покрытий с низкой паропроницаемостью допускается при влажности выравнивающего слоя и основания пола не более 4 % (по весу).

*** Толщина слоя пола под укладку широкоформатной плитки 6–10 мм.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных. Все прочностные характеристики указаны для образцов материала, выдержанных в течение 28 суток.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. В случае применения грунтовок других производителей для подготовки основания перед нанесением полов Vetonit компания ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» не может гарантировать совместимость материалов. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, неподтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.