

# vetonit

Проверено  
в деле

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

### vetonit стоун фикс

Клей для керамогранита,  
минеральной ваты и камня



НАДЕЖНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ



усиленная  
формула 1 МПа

**С1Т**

Класс по ГОСТ



для керамогранита  
до 60 x 60 см внутри  
и снаружи зданий



идеально совместим  
с теплыми полами  
и гидроизоляцией



стойкий  
к сползанию



подходит для приклеивания  
минеральной ваты  
и XPS



## Технические характеристики\*

### Информация о продукте

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018 .....    | C1 T      |
| Цвет .....                                | серый     |
| Расход воды, л/кг .....                   | 0,20–0,23 |
| Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> /мм ..... | 1,35      |
| Открытое время, мин .....                 | 20        |
| Время корректировки, мин .....            | 20        |
| Время жизни, ч .....                      | 3         |
| Допустимость пешей нагрузки, ч .....      | 24        |
| Максимальная толщина слоя, мм .....       | 15        |
| Расшивка швов, ч .....                    | 24        |

### Физико-механические характеристики

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее .....     | 1   |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, не менее .....             | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа, не менее .....   | 0,5 |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа, не менее ..... | 0,5 |
| Стойкость к сползанию, мм, не более .....                                                        | 0,5 |

### Температурный режим

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Температура применения, °С .....   | от +5 до +30  |
| Температура эксплуатации, °С ..... | от –40 до +70 |

### Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг. Поддон 48 мешков / 1200 кг.

### Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

\* Все технические характеристики указаны для t = +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %, выдержка образцов 28 суток.



## Инструкция по применению

### Назначение

- Укладка плит из камня и керамогранита до 60 × 60 см.
- Для жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
- Для работ внутри и снаружи зданий.

### Подходящие основания:

- выдержанный бетон;
- ячеистый, газо- и пенобетон;
- кирпич, газоблок, пеноблок;
- основания, обработанные выравнивающими смесями на цементной или цементно-известковой основе (штукатурка, шпаклевка, стяжки, наливной пол и т. д.);
- цементно-стружечные плиты (ЦСП), гипсокартонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, гипсовые строительные плиты (ГСП);
- обмазочная гидроизоляция (кроме битумной), в т. ч. **vetonit тек 822, vetonit тек 824, vetonit тек АкваСейф**.

### Порядок подготовки и проведения работ

#### Подготовка основания

Температура основания, клея и плиток должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Данный температурный режим в помещениях необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**.

Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения поверхности основания от вертикали или горизонтали до 20 мм можно выровнять клеем. Отклонения более 20 мм необходимо предварительно

выровнять: на стене — цементной штукатуркой **vetonit ТТ30 лайт** (до 30 мм); на полу — быстротвердеющим наливным полом **vetonit фаст 4000** (при применении во влажных помещениях необходима обработка полимерной гидроизоляцией **vetonit тек 822**). При облицовке обогреваемого пола необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 сут до начала работ. Гипсовые поверхности (ПГП, гипсовые штукатурки и пр.) нужно обязательно обработать полимерной гидроизоляцией **vetonit тек 822**.

#### Приготовление клея

Залить в емкость 5,0–5,75 л чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея.

Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 мин и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 ч. Необходимо периодически перемешивать раствор без добавления воды.

#### Нанесение

Клей наносят на основание зубчатым шпателем. Чтобы плитка хорошо приклеилась, необходимо вдавливать ее в клей с усилием.

При нормальной температуре и влажности клей наносится на такую площадь, которая может быть облицована в течение 20 мин.

При укладке плитки на пол или при наружных работах необходимо обеспечить 100%-ный контакт плитки с раствором, используя метод «двойной обмазки», нанося раствор как на основание, так и на обратную сторону плитки.

Облицовку можно проводить методом «сверху вниз». Плитки должны укладываться с зазором не менее 1 мм.

Межплиточные швы должны быть заполнены затиркой **vetonit спектр** не ранее чем через 24 ч.

Для заполнения стыков «стена — стена» и «стена — пол» на облицовке внутри помещения рекомендуется применять силиконовый герметик **vetonit сил** для снижения риска трещинообразования.

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 ч после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 сут. Включение нагрева пола возможно не ранее чем через 14 сут после завершения облицовочных работ. Рекомендуемая высота для приклеивания теплоизоляции — не более 8 м.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Плиточные клеи Vetonit



| Технические характеристики | vetonit<br>изи фикс+ | vetonit<br>профи плюс | vetonit<br>гранит фикс | vetonit<br>ультра фикс | vetonit<br>экстрим фикс | vetonit<br>C2 флекс |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Класс                      | C1 T                 | C1 T                  | C2 T                   | C2 TE S1               | C2 TE S1                | C2 E S2             |
| Цвет                       | серый                | серый                 | серый                  | серый                  | белый                   | серый               |
| Адгезия н.у., МПа          | 1                    | 1,4                   | 1,4                    | 1,8                    | 1,4                     | 2                   |
| Открытое время, мин        | 20                   | 20                    | 20                     | 30                     | 30                      | 40                  |
| Время жизни, ч             | 3                    | 4                     | 3                      | 4                      | 3                       | 4                   |
| Деформативность, мм        | —                    | —                     | —                      | 2,5                    | 2,5                     | 5                   |
| Размер плитки, см          | 60 × 60              | 60 × 60               | 120 × 120              | без ограничений        | без ограничений         | без ограничений     |

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте. При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 02.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее  
о Vetonit стоун фикс  
на [vetonit.com](http://vetonit.com)

8 800 234 01 31