

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit профи плюс

Клей беспылевой для камня, плитки
и керамогранита



ЧИСТЫЙ
РЕМОНТ
С МИНИМУМОМ
ПЫЛИ



сцепление
мелких частиц

C2 T

Класс по ГОСТ



для керамогранита
до 120 × 120 см внутри
и снаружи зданий



подходит для оснований
из гипсокартона, ГВЛ
и системы «теплый пол»



стойкий к сползанию



для помещений
любой влажности



Технические характеристики*

Информация о продукте

Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018	C2 T
Цвет	серый
Расход воды, л/кг	0,22–0,25
Расход смеси, кг/м ² /1 мм	1,35
Открытое время, мин	20
Время корректировки, мин	20
Время жизни, ч	4
Допустимость пешей нагрузки, ч	24
Максимальная толщина слоя, мм	15
Расшивка швов, ч	24

Физико-механические характеристики

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	1,4
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, не менее	1
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа, не менее	1
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа, не менее	1

Температурный режим

Температура применения, °С	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С	от –40 до +70

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

* При температуре окружающей среды 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 60 ± 5 %.



Инструкция по применению

Назначение

Укладка керамогранита до 120 × 120 см, керамической плитки, керамической мозаики, натурального и искусственного камня на полы (в том числе с системой «теплый пол») и стены, а также для приклеивания впитывающих каменных плит и звуко- и теплоизоляционных материалов (пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральная вата).

- Для внутренних работ в помещениях с любой влажностью с мокрыми зонами (кухни, ванные комнаты, гостиные, неотапливаемые помещения).
- Для стен и полов (в том числе с любым типом системы «теплый пол»).
- Для наружных работ.

Подходящие основания:

- бетон, стяжки на цементной основе (в том числе с системой «теплый пол»);
- стены из керамического и силикатного кирпича, ячеистого бетона, ГКЛ, ГВЛ;
- поверхности, выровненные цементными или цементно-известковыми штукатурками или шпаклевками;
- поверхности, обработанные цементными гидроизоляционными материалами **vetonit тек аквасейф**, **vetonit тек 824** или полимерной гидроизоляции **vetonit тек 822**.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Температура основания, клея и плиток должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Данный температурный режим в помещениях необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 суток до и 12 суток после производства работ.

Основание должно быть твердым, ровным, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**. Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения от уровня до 15 мм можно выравнивать клеем. Отклонения более 15 мм необходимо предварительно выровнять цементной штукатуркой **vetonit ТТ30 лайт** (до 30 мм, вертикальные поверхности) или быстротвердеющим ровнителем для пола **vetonit 5000** (до 50 мм, горизонтальные поверхности).

При облицовке обогреваемого пола отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ.

Приготовление клея

Залить в емкость 5,5–6,25 литра чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея.

Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна для использования в течение 4 часов.

Нанесение

При укладке плитки на пол или при наружных работах необходимо обеспечить 100%-ный контакт плитки с раствором, используя метод «двойной обмазки», нанося раствор как на основание, так и на обратную сторону плитки. Толщина слоя не должна превышать 15 мм.

При нормальной температуре и влажности клей наносится на такую площадь, которая может быть облицована в течение 20 минут.

Облицовку можно проводить методом «сверху вниз». Плитки должны укладываться с зазором не менее 1 мм.

Межплиточные швы должны быть заполнены затиркой **vetonit спектр** не ранее чем через 24 часа. Для заполнения стыков «стена — стена» и «стена — пол» на облицовке внутри помещения следует применять силиконовый герметик **vetonit сил** для снижения риска трещинообразования.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается.

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 суток. Включение нагрева пола возможно не ранее чем через 14 суток после завершения облицовочных работ.

Меры предосторожности

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей, попадания в глаза и вдыхания пыли; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды; беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Плиточные клеи Vetonit



Технические характеристики	vetonit изи фикс+	vetonit профи плюс	vetonit гранит фикс	vetonit ультра фикс	vetonit экстрим фикс	vetonit C2 флекс
Класс	C1 T	C1 T	C2 T	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 E S2
Цвет	серый	серый	серый	серый	белый	серый
Адгезия н.у., МПа	1	1,4	1,4	1,8	1,4	2
Открытое время, мин	20	20	20	30	30	40
Время жизни, ч	3	4	3	4	3	4
Деформативность, мм	–	–	–	2,5	2,5	5
Размер плитки, см	60 × 60	60 × 60	120 × 120	без ограничений	без ограничений	без ограничений

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 02.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **Vetonit профи плюс**
на vetonit.com

8 800 234 01 31