

vetonit



vetonit pas akrylat

Акриловая декоративная штукатурка

- паропроницаемая
- долговечная
- устойчивая к воздействию щелочей и выхлопных газов
- стойкая к воздействию ультрафиолета
- колеруется в яркие цвета
- высокоэластичная
- атмосферо- и морозостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная акриловая декоративная штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками, бетонных поверхностей, базовых штукатурных слоев фасадных систем.
- Для создания декоративно-защитного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit с минеральной ватой (базальтовой и кварцевой), а также пенополистиролом.
- Для нанесения на потолки и стены, в том числе фасады зданий и сооружений.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый/транспарентный*, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Vetonic Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами
Расход, кг/м ² **	
1.5 мм «шуба»	2,4–2,8
2.0 мм «шуба»	3,4–3,7
2.0 мм «короед»	2,7–3,0
Температура применения, °C	+5...+30
Температура эксплуатации, °C	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, через, не ранее	24
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием, МПа, не менее	1,0 (A _{ab} 5)
Группа горючести	П
Морозостойкость, циклов, не менее	100
Срок службы, лет, не менее	25
Соппротивление паропроницанию, (м ² ·ч·Па)/м	0,255
Паропроницаемость материала, мг/(м·ч·Па)	0,006

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре окружающей среды +20±2 °C и относительной влажности 65 %.

* В состав продукта входит мраморная крошка природного происхождения. Возможно присутствие темных вкраплений, наличие которых не влияет на заявленные технические характеристики. Использование материала без колеровки не рекомендуется.

** Расход определяется ровностью основания, впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг, паллета 24 шт. /600 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей. Необходимо избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрытые парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6 %), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **vetonic stuk 414** или **vetonic TT40**, **vetonic TT30 light** в зависимости от прочности основания. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **vetonic prim facade**, **vetonic prim optimus** или **vetonic prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1:1). За 24 часа до нанесения декоративной штукатурки поверхность грунтуется с помощью тонирующей грунтовки **vetonic prim uni**.

При устройстве защитно-декоративного финишного слоя с применением полимерной декоративной штукатурки с фактурой «короед» поверхность базового штукатурного слоя рекомендуется грунтовать при помощи тонирующего грунта **vetonic prim uni**, заколерованного в аналогичный или близкий по тону цвет декоративной штукатурки.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

vetonic pas akrylat перед использованием необходимо перемешать, при необходимости добавить до 0,6 % (150 мл) воды от массы материала. Для предотвращения

разнотона поверхности материалы из разных партий рекомендуется перемешивать в одной большой емкости (смешивая по одному ведро из разных партий).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Запрещено проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %. При выборе цвета рекомендуется отдавать предпочтение цветам с коэффициентом светового отражения не менее 25 %. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Штукатурку необходимо наносить на основание при помощи гладилки из нержавеющей стали, держа под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя. Фактуру формируют при помощи пластиковой терки круговыми движениями для фактуры «шуба», круговыми или вертикальными движениями для фактуры «короед», слегка прижимая терку к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности терки, периодически очищая ее. Излишки связующего с терки нельзя возвращать обратно в общее ведро с материалом. Запрещается смачивать поверхность терки водой.

Для создания многоцветных декоративных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту. Ленту наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.

Следует предохранять готовую поверхность от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха $+20 \pm 2$ °C), в том числе тумана. Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

При необходимости перекраски декоративной штукатурки **vetonit pas akrylat** рекомендуется использовать акриловую краску **vetonit ton silikon fibra** или **vetonit ton akrylat**. Допускается нанесение декоративной штукатурки (только с фактурой «шуба») при помощи сжатого воздуха и краскопульты. Размер сопла должен составлять не менее 3-х размеров зерна декоративной штукатурки (например, для 2 мм «шубы» размер сопла должен составлять не менее 6 мм). Для механизированного способа нанесения декоративной штукатурки необходим воздушный компрессор производительностью 300-500 л/мин и отсутствием следов масла в сжатом воздухе. Внешний вид декоративной штукатурки, нанесенной ручным и механизированным способом будет отличаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластиковое ведро утилизировать как обычный мусор.