

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit мех гипс

Штукатурка гипсовая белая*



ИДЕАЛЬНА
ДЛЯ
МЕХАНИЗАЦИИ



для сухих
помещений



оптимальный
расход
 $0,9 \text{ кг/м}^2/\text{мм}$



легкая и
пластичная



толщина слоя 5–50 мм
(локально до 70 мм)



Информация о продукте

Технические характеристики**

ГОСТ Р 58279-2024

Состав: гипс, перлит, минеральный порошок, функциональные добавки.

Цвет белый*

Рекомендуемая толщина слоя для потолков

(одно нанесение), мм 5–15

Рекомендуемая толщина слоя для стен

(одно нанесение), мм 5–50 (до 70 локально)

Расход смеси, кг/м²/мм около 0,9

Расход воды, л/кг 0,37–0,50

Расход воды, л / 30 кг мешок 11,1–15,0

Время высыхания (одного слоя 10 мм), сут 4–6

Прочность на сжатие, МПа, не менее 2,0

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 0,3

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)

Температура применения, °С от +10 до +30

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 30 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухих помещениях 6 месяцев с даты производства. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

Правила транспортировки

Транспортировать **vetonit мех гипс** необходимо в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

* Гипсовые сухие смеси могут иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

** Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.



Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание стен и потолков. Ручное и механизированное нанесение.

Область применения

Сухие помещения с нормальной влажностью, а также кухни, коридоры, санузлы.

Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный), оштукатуренные поверхности.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оно должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +10 до +30 °С. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление штукатурки

Температура основания и воздуха должна быть от +10 до +30 °С.

Штукатурную машину подготовить к работе согласно «Инструкции по эксплуатации». Установить начальный расход воды в штукатурной машине около 700 л/ч и отрегулировать консистенцию растворной смеси до необходимой, изменяя количество воды.

Нанесение

Сопло держать перпендикулярно поверхности. Нанесение рекомендуется начинать с нижней части поверхности. Раствор наносить параллельными полосами, перекрывая предыдущую полосу не менее чем на треть. После нанесения раствора разровнять его h-образным правилом. Как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 90 минут после затворения), нанесенный слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления. При нанесении нескольких слоев второй слой штукатурки наносить, не дожидаясь полного высыхания первого слоя (через 1–1,5 часа). Потолки штукатурить в один слой толщиной не более 15 мм.

Для получения более гладкой поверхности под декоративную отделку (оклейку обоями, покраску) поверхность необходимо обработать шпаклевкой. Для этого отлично подойдет любая шпаклевка **Vetonit**, например **vetonit ПРО** или **vetonit финиш**.

Важно знать!

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать штукатурные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой штукатурки.

Во время выполнения работ температура воздуха должна быть выше +10 °С.

Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами, при попадании в глаза промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступных для детей местах. Избегать вдыхания пыли.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit мех гипс**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 555 31 45

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ