

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА БЛОК

клей монтажный для стен и блоков



**ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ**



**прочность
не менее 7,5 МПа**



**высокое
водоудержание**



**время жизни
затворенной смеси
не менее 10 минут**



**прочное сцепление
с основанием
не менее 0,6 МПа**



**толщина шва
1–10 мм**



Информация о продукте

Технические характеристики*

Цвет	серый
Вязущее	цемент
Заполнитель	песок, макс. фракция 0,63 мм
Толщина кладочного шва, мм	1-10
Расход воды, л/кг	0,18-0,21
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,6
Температура применения, °С	от +5 до +30
Ср. плотность растворной смеси, кг/м³	1600
Время жизни раствора, ч.	2
Время корректировки, мин	10
Открытое время	10
Прочность на сжатие, МПа, не менее	7,5
Морозостойкость, циклы, не менее	75

* Все технические характеристики указаны для t = +23 °С и отн. вл. 50 %, выдержка образцов 28 дней.

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение 24 часов.



Инструкция по применению

Назначение

Для тонкошовной кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе пенополистиролбетона, газобетона, газосиликата, а также из керамического и силикатного кирпича.

Область применения

Монтажный клей для наружных и внутренних работ, цементно-полимерный.

Подходящие основы

Бетонные, цементно-песчаные основания с прочностью на сжатие не менее 15 МПа, прочностью на отрыв более 1 МПа.

Инструкция по применению

Подготовка блоков

Температура мелкоштучных элементов и клея должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Блоки должны быть ровными, сухими, без пыли и грязи.

Для уменьшения расхода клея, при наличии перепадов и ступенек, каждый ряд перед укладкой рекомендуется обработать теркой со шлифовальной шкуркой и очистить от пыли щеткой.

Приготовление клея

Залить в емкость 4,5-5,25 л чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея **vetonit блок**. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Запрещено использовать воду с температурой выше +35 °С. Смесь перемешивать дрелью-миксером со средней скоростью 400-600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 минут и повторно перемешать.

Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 часов.

Нанесение

Первый ряд кладки из блоков укладывается на цементно-песчаный раствор.

Начиная со второго ряда используют клей, который наносят зубчатым шпателем на поверхность 3-4 блоков нижележащего ряда и на торец блока, который стыкуется с укладываемым блоком.

Толщина шва должна быть не более 10 мм. Блоки должны быть уложены и скорректированы не позднее 10 минут после нанесения монтажного клея.

Рекомендации

- Кладку нельзя нагружать в течение 7 суток после окончания работ.
- Кладка должна быть защищена от дождя и снега в течение недели.
- Штукатурные работы можно производить не ранее чем через 7 суток после окончания кладочных работ.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



подробнее
о **vetonit блок**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**