

# vetonit



## vetonit ton akrylat

### Акриловая фасадная краска

- паропроницаемая
- устойчивая к воздействию щелочей и выхлопных газов
- стойкая к воздействию ультрафиолета
- колеруется в яркие цвета
- атмосферно- и морозостойкая



#### НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная фасадная акриловая краска предназначена для наружной и внутренней окраски минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками или шпаклевками внутри и снаружи помещений.
- Для окраски декоративно-защитного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit с минеральной ватой (базальтовой и кварцевой), а также пенополистиролом.
- Для нанесения на потолки и стены, в том числе фасады зданий и сооружений.



8 800 234 01 31



[www.vetonit.com](http://www.vetonit.com)



Присоединяйтесь к Vetonit  
в социальных сетях



|                                                                              |                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Цвет                                                                         | Белый/транспарентный*, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Vetonit Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами |           |
| Расход**, два слоя, кг/м <sup>2</sup>                                        |                                                                                                                           |           |
| гладкая поверхность                                                          |                                                                                                                           | 0,4–0,5   |
| шероховатая поверхность                                                      |                                                                                                                           | 0,5–0,8   |
| Температура применения, °C                                                   |                                                                                                                           | +5...+30  |
| Температура эксплуатации, °C                                                 |                                                                                                                           | -50...+70 |
| Стойкость к повреждению дождем, ч, не ранее                                  |                                                                                                                           | 24        |
| Срок службы, лет, не менее                                                   |                                                                                                                           | 25        |
| Водопоглощение, кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> )                       | 0,094 (W <sub>3</sub> : низкий)                                                                                           |           |
| Сопrotивление паропрооницанию, (м <sup>2</sup> ·ч·Па)/мг                     | 0,039                                                                                                                     |           |
| Паропрооницаемость (плотность потока водяного пара), г/(м <sup>2</sup> ·сут) | 511                                                                                                                       |           |
| Класс паропрооницаемости                                                     | V <sub>1</sub> (высокий)                                                                                                  |           |
| Прочность сцепления (адгезия) покрытия к бетону, МПа, не менее               | 1,0                                                                                                                       |           |
| Группа горючести                                                             | П                                                                                                                         |           |

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре окружающей среды +20±2 °C и относительной влажности 65 %.

\* Использование материала без колеровки не рекомендуется.

\*\* Расход определяется ровностью основания, впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход не учитывает технологических потерь.

**Фасовка:** пластиковое ведро 25 кг, паллета 24 шт. /600 кг.

**Хранение:** 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей, избегать замораживания материала.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрытые парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6%), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки: **vetonit stuk 414** или **vetonit TT40, vetonit TT30 light** в зависимости от прочности основания. Необходимо, чтобы поверхность имела одинаковую структуру, впитываемость и твердость, чтобы избежать появления разнотона после окраски поверхности. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **vetonit prim facade, vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1:1). Неокрашиваемые поверхности, такие как: стекло, деревянные и пластиковые рамы, металлические конструкции - необходимо защитить от попадания краски, тщательно их укрыв до начала работ.

### ВНИМАНИЕ

Работы рекомендуется производить материалом из одной партии на одной плоскости (от угла до угла). При невозможности произвести работы материалом из одной партии, стыковку материалов из разных партий производить в малозаметных местах (по рустам, членениям фасада, декоративным элементам и т. д.). При отделке больших плоскостей необходимо смешивать несколько ведер в одной емкости, работы вести усредненным материалом, добавляя материал по мере его расходования.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

**vetonit ton akrylat** перед использованием необходимо тщательно перемешать, при необходимости добавить до 10 % воды по массе для первого (грунтовочного) слоя. Краска для второго (финишного) слоя тщательно перемешивается с помощью дрели с насадкой без добавления воды. Запрещено добавлять в краску посторонние вещества.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Запрещено проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %. При выборе цвета рекомендуется отдавать предпочтения цветам с коэффициентом светового отражения не менее 25 процентов. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки. Краску рекомендуется наносить при помощи валика, кисти или краскопульты. Для предотвращения разнотона поверхности рекомендуется пользоваться одинаковыми инструментами. Для создания многоцветных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту (скотч). Ленту наклеить на место, где необходимо завершить окраску, покрасить поверхность с заходом на ленту.



После завершения работы, не дожидаясь высыхания материала, удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу ранее нанесенного цветового покрытия и стыковать новый окрасочный слой.

После стыковки малярную ленту удалить.

Следует предохранять окрашенную поверхность от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха  $+20\pm 2$  °C), в том числе тумана. Кроме того, важно учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах. Перерыв между нанесением первого и второго окрасочного слоя должен составлять не менее 12 часов.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Засохший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластиковое ведро утилизировать как обычный мусор.