

Vetonit Мастер теплых крыш

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Мастер теплых крыш - тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальта (каменной ваты) разработанные специально для тепло-звукоизоляции скатных кровель и мансард.

Область применения

- Каркасные стены.
- Перегородки.
- Скатные кровли и мансарды.
- Полы и перекрытия.



Преимущества



Оптимальный класс сохранения тепла
 $\lambda 10 = 0.036 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$
Сохраняет тепло зимой и прохладу летом за счет оптимального уровня теплозащиты.



Высокая формостабильность:
обеспечивает надежное крепление в каркасе без дополнительного крепежа.



Паропроницаемый материал
Предотвращает накопление влаги в крыше.



Длина плиты 1 м
Удобно работать даже одному человеку.




Дополнительная защита от влаги
При случайном намокании материал отталкивает воду и быстро сохнет.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт	8/4	-
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°C, $\lambda 10$, не более, Вт/(м*к)	0,036	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м ²	4,8/2,4	-
Объем материала в упаковке, м ³	0,24	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	6	ГОСТ EN 1608
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	25	ГОСТ 17177
Температура применения, °C	-60/+200	-

Vetonit Мастер теплых крыш

Варианты упаковок



Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.



ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия энергоресурсов



Срок эффективной эксплуатации



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Сохранение природных ресурсов



Наличие экологической декларации