

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА vetonit TT

Штукатурка цементная легкая



РУЧНОЕ
И МЕХАНИЗИ-
РОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



толщина слоя
5–30 мм



для систем
декоративного
фасада



расход смеси
1,3 кг/м²/мм



прочность на сжатие
не менее 3 МПа



Информация о продукте

Технические характеристики*

Цвет	серый
Связующее	цемент
Влагостойкость	влагостойкая
Заполнитель	песок
Максимальная фракция, мм	0,63
Расход смеси, кг/м ² /мм, от	1,3
Расход воды, л/кг	0,16–0,2
Расход воды, л/25 кг мешок	4–5
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	5–30
Время использования с момента затворения водой, ч	3
Морозостойкость, циклы	25
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа, не менее	3
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее	0,3

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.



Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание стен с нормальной и пониженной прочностью основания (пеноблоки, газоблоки).

Область применения

Сухие, влажные помещения, фасады зданий выше цокольной части.

Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, ячеистый бетон, керамзитобетон, кирпич, оштукатуренные поверхности.

Рекомендуется использовать для базового выравнивания основания толщиной от 5 мм перед устройством базового штукатурного армированного слоя с последующим нанесением декоративной штукатурки (**vetonit мин декор** или **vetonit пас экстраклин** и пр.)

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017, быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, снижающие адгезию, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**, фасадной грунтовки **vetonit прим фасад** или **vetonit прим мульти универсальный** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1) в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть.

Приготовление штукатурки

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 4–5 л чистой воды, одновременно перемешивая.

Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи дрели с насадкой 3–5 минут. Раствор должен отстояться в течение 5 минут. После этого смесь должна быть еще раз перемешана перед использованием. После этого растворная смесь пригодна для использования в течение 3 часов с момента затворения водой.

Нанесение

Смесь можно наносить механическим методом напыления или вручную при помощи двухручного стального шпателя. Предыдущий слой штукатурки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Время высыхания одного слоя 1–2 суток.

Деформационные швы

Необходимо выполнять деформационные швы в слое штукатурки каждые 7–9 м, прорезая весь штукатурный слой до основания. Швы заполняют эластичным материалом для заделки швов — фасадным герметиком.

Важно знать!

Запрещено использовать на основаниях, прогунтованных материалами, содержащими кварцевый песок (типа «Бетонконтакт») и другими грунтовками для гипсовых материалов. В сухих условиях для обеспечения необходимых условий затвердевания, выровненную поверхность увлажняют водой при помощи распылителя в течение 2-х дней.

Работы необходимо выполнять при температуре окружающей среды от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Избегайте выполнения работ под прямыми солнечными лучами, при дожде и сильном ветре. Штукатурка **vetonit ТТ** не пригодна для выравнивания полов и для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit TT**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ