

Минеральный утеплитель на основе базальта

Vetonit Венти Стандарт

МВ (MW)-ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012+A1:2015)-Т4-TR5-CS(10)I2-WS-MU1, ТУ 23.99.19-220-56846022-2026

Описание продукции

Vetonit Венти Стандарт – минеральный утеплитель на основе базальта.

Длина плиты, мм 1000
Ширина плиты, мм 600
Толщина плиты, мм 30–200*

Область применения

Однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Рекомендуемые системные решения

- Vetonit ВентФасад-Низ + Vetonit Венти Стандарт;
- Vetonit ВентФасад-Оптимa + Vetonit Венти Стандарт;
- Vetonit Стандарт + Vetonit Венти Стандарт;
- Vetonit Оптимал/ Vetonit Лайт + Vetonit Венти Стандарт.

Преимущества



Без ограничения по высоте:
можно применять в зданиях всех типов.



Отсутствие воздушных карманов
способствует повышению теплотехнической однородности слоя теплоизоляции в комбинированном решении с материалом Vetonit ВентФасад-Низ или Vetonit ВентФасад-Оптимa.



Высокий уровень теплозащиты
благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.



Исключает накопление влаги:
материал с высокой паропроницаемостью.



Не горит и не поддерживает горение:
входит в группу негорючих строительных материалов (НГ).



Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Теплопроводность при температуре (283 ± 2) К (10 ± 2) °С, λ10, Вт/(м·К), не более	0,034	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Декларируемая теплопроводность λD, не более	0,035	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λA, Вт/(м·К), не более	0,039	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λB, Вт/(м·К), не более	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	12	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	5	ГОСТ EN 1607-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94

* Информацию о возможности изготовления необходимого объема и размеров уточняйте у специалистов отдела продаж.

Минеральный утеплитель на основе базальта Vetonit Венти Стандарт

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Гарантийный срок хранения плит:

- 8 (восемь) месяцев со дня изготовления, в сухом, крытом помещении;
- 6 (шесть) месяцев со дня изготовления, под навесом или на открытой площадке.



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ



БОЛЬШЕ
О ПРОДУКТЕ



ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
vetonit.com