

Гипсовая плита Vetonit Аква Лайт (облегченный)

ТУ 23.62.10-031-56846022-2024

Описание продукции

Легкая гипсовая строительная плита Vetonit Аква Лайт (облегченный) (ГСП-НЗ) для создания декоративных элементов, криволинейных конструкций и бескаркасной облицовки в помещениях с повышенной влажностью. Сердечник плиты изготовлен из высококачественного гипсового вяжущего со специальными добавками и облицован картоном светло-зеленого цвета.

Материал не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды.



Область применения

- Устройство криволинейных конструкций.
- Облицовка стен бескаркасным способом.
- Создание различных декоративных элементов: коробов, карнизов и т. п.
- Обшивка мансард, веранд.
- Проведение прочих отделочных работ.

Преимущества



Удобный монтаж

Отметки на лицевой стороне плиты указывают места крепления саморезов под два шага каркаса (400 и 600 мм).



PRO edge форма кромки плит

Позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения.



Финишная отделка

Гладкий светлый картон значительно ускоряет процесс финишной отделки плит и повышает ее качество.



Повышенная влагостойкость

Позволяет применять плиты в помещениях с повышенной влажностью.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Толщина плит, мм (допуск $\pm 0,5$ мм)	9,5
Длина плит*, мм (допуск $+0/-5$ мм)	1500–3600
Ширина плит**, мм (допуск $+0/-4$ мм)	900–1200
Вид кромки	Прямая (ПрК), утоненная УК (PRO edge)
Разрушающая нагрузка при изгибе, ГОСТ-32614-2012, Н	
– в продольном направлении	400
– в поперечном направлении	160
Вес, кг/м ²	6,8
Плотность, кг/м ³	716
Водопоглощение по массе за 2 часа по ГОСТ 36614-2012, %, не более	25 (НЗ)
Водопоглощение поверхностное по ГОСТ 36614-2012, г/м ² , не более	180 (Н1)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,075
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,25
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 370
Пожарно-технические характеристики	Г1, В2**, Д1, Т1

* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены плиты других номинальных размеров.

** Плиты, поверхность которых покрыта сплошным слоем гипсовой шпаклевки толщиной не менее 0,5 мм, относятся к группе воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96.

Гипсовая плита Vetonit Аква Лайт (облегченный)

Технология применения

Перед началом работ плиты следует выдержать 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтаж конструкций следует выполнять по Альбому ЦНИИ Промзданий (ШИФР 27.32/12) или Инструкции по монтажу.

Транспортировка и хранение

Плиты Vetonit Аква Лайт (облегченный) поставляются палетами, упакованными в заводских условиях в полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания в них влаги. Палеты формируют из плит одного типа и размера, уложенных на подкладки и обвязанных стальной или синтетической лентой. Хранение гипсовых плит Vetonit Аква Лайт (облегченный) осуществляют в транспортных пакетах в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом. Складирование пакетов осуществляется штабельным способом на поддонах или прокладках. Высота штабеля, сформированного из пакетов, при хранении у потребителей не должна превышать 5,0 м.

Логистические данные для плит размером 2500 × 1200 мм

Наименование	Длина упаковки, мм	Ширина упаковки, мм	Высота упаковки, мм	Количество на палете, шт
Vetonit Аква Лайт (облегченный)	2500	1226	728	66

2500 × 1200 мм

Монозагрузка в а/т 22 т – 15 палет – 2970 м²
Монозагрузка в вагон – 45 палет – 8910 м²

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gyproc.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов