

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit прим оптимус

Грунтовка глубокого проникновения



**ГРУНТОВКА
ДЛЯ
ДОЛГОВЕЧНОГО
РЕМОНТА**



**надежное
сцепление
с основанием**



для полов, стен
и потолков



эффективно укрепляет
и обеспыливает



снижает впитываемость
основания



Технические характеристики*

Информация о продукте

Состав: акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

Цвет после высыхания..... прозрачный

Сухой остаток, %, не менее..... 6

Расход на один слой**, мл/м² 100–150

Количество слоев 1–2

Время высыхания одного слоя***, ч..... 1–2

Температурный режим

Температура применения, °С..... от +5 до +30

Морозостойкость при транспортировке, циклы 5

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

** Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и квалификации исполнителя работ, и может отличаться от указанных значений.

*** При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Фасовка

Пластиковая канистра 10 л. Паллета 60 канистр / 664 кг.

Пластиковая канистра 5 л. Паллета 96 канистр / 547 кг.

Хранение

18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С. Хранить в отапливаемом складском помещении.

Грунтовку допускается транспортировать при отрицательной температуре до -40 °С, до 5 циклов замораживания общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замерзания грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать.



Инструкция по применению

Назначение

- Для качественной подготовки полов, стен и потолков под последующее оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, оклейку обоями, приклеивание плитки, нанесение полимерной гидроизоляции, ровнителем и наливных полов.
- Для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции Vetont; перед нанесением минеральных декоративных штукатурок, перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками.
- Подходит для грунтования бетона, легкого бетона, керамзитобетона, кирпича, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурок, шпаклевок.
- Для наружных и внутренних работ.

Подходящие основания:

- бетон, легкий бетон;
- керамзитобетон;
- кирпич, камень;
- ЦСП, ГКЛ, ГВЛ;
- шпаклевки, цементные, гипсовые и известковые минеральные штукатурки;
- полы на комплексном, цементном и гипсовом вяжущем.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости, обеспылить основание пылесосом.

Нанесение

Штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, гидроизоляция, система теплоизоляции, фасадные штукатурки и краски. Грунтовку наносят в неразбавленном виде кистью, валиком или распылителем. Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз. Второй слой наносить после высыхания первого.

Интерьерные краски, обои. Перед нанесением интерьерных водно-дисперсионных красок и оклеиванием обоями допускается применение разбавленной 1:1 чистой водой грунтовки в один слой. **Ровнители, наливные полы.** Грунтовку наносят в неразбавленном виде щеткой или кистью в два слоя. Второй слой наносить после высыхания первого. К дальнейшим работам рекомендуется приступать не ранее чем через 2 часа.

Рекомендации

Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить после полного высыхания грунтовочного состава. Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С.

Меры предосторожности

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 24.02.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **vetonit**
прим оптимус
на vetonit.com

8 800 234 01 31