

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit джей эс

Шпаклевка финишная белая
для сложных оснований



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
И РЕМОНТ ТРЕЩИН



усиленная
полимерами и
фиброволокном



для сухих
помещений



для создания покрытия
«венецианская
штукатурка»



для заделки трещин
и для старых
оснований



подходит
для заделки
стыков ГСП



Информация о продукте

Технические характеристики*

Состав: молотый мрамор, функциональные добавки, фиброволокно.

Цвет белый
Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 4 %
Заполнитель тонкомолотый мрамор
Рекомендуемая толщина слоя
(сплошное шпаклевание), мм 1–2
Глубина шва ГКЛ, мм до 8
Максимальная фракция, мм 0,3
Микроармирование, мкм 350
Расход смеси:
– при заполнении швов, кг/м²/мм 0,1–0,2
– при шпаклевании, кг/м²/мм 1,2
Расход воды (сплошное шпаклевание), л/кг 0,33–0,36
Расход воды (сплошное шпаклевание), л / 20 кг 6,6–7,2
Расход воды (заделка швов ГКЛ), л/кг 0,26–0,28
Расход воды (заделка швов ГКЛ), л / 20 кг 5,2–5,6
Время использования с момента затворения
водой (в закрытой таре), сут 1 (2)
Время высыхания (одного слоя) при 20 °С, ч 3–24

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 20 кг, и мешок из полиэтилена — 5 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухих помещениях 18 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.



Инструкция по применению

Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков под оклейку обоями и покраску. Рекомендована для заделки трещин и стыков.

Область применения

Сухие помещения.

Подходящие основания:

- стены и потолки из гипсокартонных плит;
- поверхности с остатками старого декоративного слоя (любой тип краски, старые обои);
- поверхности, выровненные гипсовыми, цементными и известково-цементными штукатурками.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения vetonit прим оптимус в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Приготовление смеси

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,6–7,2 л воды, одновременно перемешивая. При заделке швов ГКЛ смесь высыпать в емкость с 5,2–5,6 л воды. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого повторно перемешать смесь перед использованием.

Смесь пригодна для использования в течение 24–48 часов с момента затворения водой.

Нанесение

Выравнивание ранее окрашенных поверхностей

При помощи vetonit джей эс можно выравнивать ранее окрашенные поверхности и старые обои.

Перед тем как начинать выравнивание, необходимо удостовериться, что сцепление старой краски или обоев с основой хорошее. Слабо держащиеся, отслаивающиеся слои краски или обоев необходимо удалить. Для лучшего сцепления **vetonit джей эс** окрашенной поверхности необходимо придать шероховатость при помощи шлифовальной бумаги.

Заделка швов ГКЛ

При заделке швов ГКЛ нужно заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. Ленту вдавить в шов стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую смесь нанести поверх ленты так, чтобы шов был целиком заполнен. Для полного выравнивания рекомендуется использовать широкий жесткий шпатель. После высыхания нужно обработать швы шлифовальной бумагой.

Сплошное шпаклевание

Смесь можно наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Рабочие швы и поверхность нужно зашлифовать после достаточного высыхания, через 1 сутки. Затвердевшая смесь готова к покраске. После шлифовки получаемое качество поверхности не ниже К4 согласно СП 71.13330.2017.

Важно знать!

Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми основаниями 10 % воды для смешивания заменить составом **vetonit МД 16 суперконцентрат**. Шпаклевка **vetonit джей эс** не является водостойкой и непригодна для выравнивания полов и подготовки оснований под облицовку плиткой.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit джей эс**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ