

vetonit



vetonit pas decofino

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка с размером зерна 1 мм

- высокая паропроницаемость
- устойчивость к воздействию щелочей и выхлопных газов
- стойкость к воздействию ультрафиолета
- эффект самоочищения
- атмосферо- и морозостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная фасадная силикатно-силиконовая декоративная штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками или шпаклевками; отделки базовых штукатурных слоев фасадных систем.
- Для отделки декоративных элементов, оконных и дверных откосов, локального ремонта декоративных поверхностей.
- Для создания декоративно-защитного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit с минеральной ватой (базальтовой и кварцевой), а также пенополистиролом.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белый/транспарентный*, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Vetonic Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами

Расход, кг/м ² **	1,8–2,0
Температура применения, °C	+5...+30
Температура эксплуатации, °C	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, ч, не ранее	24
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием, МПа, не менее	1,0 (A _{av} ⁵)
Группа горючести	П
Морозостойкость, циклов, не менее	100
Срок службы, лет, не менее	25
Сопrotивление паропроницанию, (м ² ·ч·Па)/м	0,034
Паропроницаемость материала, мг/(м·ч·Па)	0,056

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре окружающей среды +20±2 °C и относительной влажности 65 %.

* В состав продукта входит мраморная крошка природного происхождения. Возможно присутствие темных вкраплений, наличие которых не влияет на заявленные технические характеристики. Использование материала без колеровки не рекомендуется.

** Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг, палета 24 шт. /600 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей. Необходимо избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрыты парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6 %), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **vetonic stuk 414** или **vetonic TT40, vetonic TT30 light** в зависимости от прочности основания. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **vetonic prim facade, vetonic prim optimus** или **vetonic prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). За 24 часа до нанесения декоративной штукатурки поверхность грунтуется с помощью тонирующей грунтовки **vetonic prim uni**.

При устройстве защитно-декоративного финишного слоя с применением полимерной декоративной штукатурки с фактурой «короед» поверхность базового штукатурного слоя рекомендуется грунтовать при помощи тонирующего грунта **vetonic prim uni**, заколерованного в аналогичный или близкий по тону цвет декоративной штукатурки.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Vetonic pas decofino перед использованием необходимо перемешать, при необходимости добавить до 0,6 % (150 мл) воды от массы материала. Для предотвращения разнотона поверхности материалы из разных партий рекомендуется перемешивать в одной большой емкости, смешивая по одному ведру из разных партий.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Запрещено проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %. При выборе цвета рекомендуется отдавать предпочтение цветам с коэффициентом светового отражения не менее 25 процентов. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Штукатурку необходимо наносить на основание при помощи гладилки из нержавеющей стали, держа под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна составлять 1,5–2 размера зерна наполнителя. Фактуру формируют при помощи пластиковой терки круговыми движениями, слегка прижимая терку к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности терки, периодически очищая ее. Излишки связующего с терки нельзя возвращать обратно в общее ведро с материалом. Запрещается смачивать поверхность терки водой.

Для создания многоцветных декоративных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту. Ленту наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.



8 800 234 01 31



www.vetonic.com



Присоединяйтесь к Vetonic в социальных сетях

vetonic

Следует предохранять готовую поверхность от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха $+20 \pm 2$ °C), в том числе тумана. Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

При необходимости перекраски декоративной штукатурки **vetonit pas decofino** рекомендуется использовать силиконовую краску **vetonit ton silikon fibra** или **vetonit ton silikat**. Допускается нанесение штукатурки **vetonit pas decofino** при помощи сжатого воздуха и краскопульты. Размер сопла должен составлять не менее 3 размеров зерна декоративной штукатурки (например, для 1 мм «шубы» размер сопла должен составлять не менее 3 мм). Для механизированного способа нанесения декоративной штукатурки необходим воздушный компрессор производительностью 300-500 л/мин и отсутствием следов масла в сжатом воздухе. Внешний вид декоративной штукатурки, нанесенной ручным и механизированным способом будет отличаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

