

vetonit

Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit МД16 суперконцентрат

Грунтовка-концентрат



ЗАМЕНЯЕТ
ДО 11 КАНИСТР
ОБЫЧНОЙ
ГРУНТОВКИ*



45 %

высокое содержание
полимеров

* По сравнению с обычными готовыми к использованию грунтовками глубокого проникновения.



разбавление до 1 : 10
сверхэкономичный
расход



улучшает сцепление
с основанием



повышает растекаемость
наливных полов



Технические характеристики*

Информация о продукте

Состав: акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

Цвет после высыхания..... прозрачный

Сухой остаток, %, не менее..... 45

Расход концентрата**, мл/м²..... 10–100

Расход разбавленного грунта, мл/м²..... 100–200

Количество слоев..... 1–2

Время высыхания одного слоя***, ч..... 2–4

Температурный режим

Температура применения, °С..... от +5

Морозостойкость при транспортировке, циклы..... 5

* Все технические характеристики указаны при нормальных условиях (температура 20 ± 2 °С, влажность воздуха 50 ± 5 %).

** Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения, квалификации исполнителя работ, а также от пропорции разведения (см. Таблица 1)

*** При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Фасовка

Пластиковая канистра — 10 л. Палета — 60 канистр / 664 кг.

Пластиковая канистра — 3 л. Палета — 108 канистр / 375 кг.

Хранение

18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С.

Грунтовку допускается транспортировать при отрицательной температуре до -40 °С, до 5 циклов замораживания общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать.



Инструкция по применению

Назначение

- Для качественной подготовки стен, потолков и полов под последующее оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, оклейку обоями, приклеивание плитки, нанесение полимерной гидроизоляции, ровнителей и наливных полов.
- Для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции Vetonit, перед нанесением минеральных декоративных штукатурок и окраской акриловыми, силиконовыми и силикатными красками.
- Для наружных и внутренних работ.

Подходящие основания:

Подходящие основы при грунтовании пола:

- бетон; легкий бетон и керамзитобетон;
- кирпич; камень;
- деревянные полы.

Подходящие основы при подготовке перед шпаклеванием/оштукатуриванием:

- бетон;
- легкий бетон.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Поверхности должны быть очищены от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. Поверхность пропылесосить.

Подготовка раствора

Перед применением разбавить грунтовку водой в зависимости от сферы применения и типа обрабатываемой поверхности в соответствии с Таблицей 1. Для приготовления грунтовки используйте большую и чистую емкость. Отмерив необходимое количество воды, добавьте в нее соответствующее количество концентрата грунтовки. Перед нанесением тщательно перемешайте смесь грунтовки с водой.

Полы. Пропорции разбавления (грунт : вода): первый слой — 1 : 5, второй слой — 1 : 3.

Стены и потолки. Пропорция разбавления (грунт : вода) составляет 1 : 5 — 1 : 10 (в зависимости от основания).

Нанесение

Грунтовку рекомендуется наносить на полы мягкой щеткой или кистью, а на стены и потолок валиком, кистью или распылителем. Равномерно распределите нанесенный состав по всей поверхности, исключая пропуски в нанесении и образование луж. При грунтовании пола обильно разлейте грунтовку по поверхности и тщательно вотрите раствор в основание щеткой до полного впитывания.

Слабые и сильно впитывающие основания обработайте в несколько слоев. Второй слой грунтовки наносите после полного высыхания первого слоя.

К последующим работам можно приступать после полного высыхания грунтовки — 2–4 часа.

Важно знать!

Перед использованием обязательно разбавить водой (кроме использования по стальным поверхностям).

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С.

Меры предосторожности

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

Таблица 1. Типы оснований и пропорции разбавления грунтовки vetonit MD 16 superconcentrate.

Тип основания	Пропорции разбавления		Расход разбавленной грунтовки		Примечания
	MD 16	Вода	л/м²	м²/л	
БЫТОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПОЛЫ					
Бетон	1	3	0,1	10	
Легкий бетон	1	3	0,15	7	
Камень	1	1	0,15	7	+песок 1:1 (грунт : песок)*
Сильнопитывающее основание	1	3	0,2	5	2 слоя
Деревянные полы	1	1	0,2	5	+песок 1:1 (грунт : песок)*
ГРУНТОВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ					
Бетон	1 : 5 – 1 : 10		0,1	10	1 слой
Легкий бетон (газобетон и пенобетон)	1 : 8 – 1 : 10		0,1	10	в 2 слоя
Штукатурки и шпаклевки	1 : 5 – 1 : 10		0,1	10	1 слой

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 24.02.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **МД 16 суперконцентрат**
на vetonit.com

8 800 234 01 31