

Насыпная тепло-звукоизоляция для труднодоступных мест Vetonit KB-042

ТУ 23.99.19-203-56846022-2024

Описание продукции

Насыпной минеральный утеплитель KB-042 является частью технологии насыпного утепления. Данная технология представляет собой процесс, при котором минеральная вата нагнетается в конструкцию при помощи специализированного оборудования, которое обеспечивает его качественный монтаж.



Преимущества



Утепление труднодоступных мест
применяется в местах с ограниченным доступом (чердаки с обилием коммуникаций и стропил)



Утепление металлических конструкций
утепление самонесущих металлических конструкций с профилированным основанием



Высокая скорость работ
по сравнению с другими теплоизоляционными материалами



Нет мостиков холода
монтаж без стыков и зазоров благодаря формату рулона



Доутепление без демонтажа
возможность монтажа дополнительного слоя изоляции поверх существующего



Позволит сэкономить на доставке
поставляется в сжатом виде, что снижает стоимость доставки, разгрузки-погрузки и хранения в 3-5 раз



Экологичен
безопасен для здоровья человека и окружающей среды




Пожаробезопасен
входит в группу негорючих материалов (НГ) по ГОСТ 30244-94.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_D , Вт/(м·К), не более	0,042	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность λ_{10} , Вт/(м·К), не более	0,042	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Теплопроводность λ_A , Вт/(м·К), не более	0,045	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность λ_B , Вт/(м·К), не более	0,050	ГОСТ Р 59985-2022
Сжимаемость за 24 часа под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	6	ГОСТ 17177
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94

Насыпная тепло-звукоизоляция для труднодоступных мест Vetonit KB-042

Варианты упаковок



мешок

400 × 440 × 1000 мм
23 кг

*Размеры мешка могут отличаться

Область применения

Ненагружаемая теплозвукоизоляция:

- Стен
- Полы по лагам
- Потолков
- Перекрытий
- перегородок
- Чердачных перекрытий
- Скатной кровли и мансард

Транспортировка и хранение

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации