

Vetonit Супер Шумка

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе кварца

ТУ 23.99.19-216-56846022-2025

Описание продукции

Шумоизоляционная минеральная плита с уникальными , акустическими, прочностными и геометрическими характеристиками. Идеально подходит для шумо- и теплоизоляции квартиры. Отлично защищает от шума соседей, значительно повышая звукоизоляционные свойства межквартирных стен, позволяя сохранить полезную площадь помещения.

Область применения

- Шумоизоляция:
- стен
 - потолков
 - перегородок
 - теплоизоляция балконов



Преимущества



Снижает интенсивность воздушного шума (-59дБ*)
Дополнительная защита от шумных соседей.



Сохраняет полезную площадь
Самая тонкая шумоизоляционная плита в линейке Vetonit (27 мм).



Повышенная формстабильность
Гарантия устойчивости в конструкции.



Переплетенное длинное волокно
Материал не крошится и не ломается.



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды
В составе натуральные компоненты (кварцевый песок, доломит, сода)



Не горит и не поддерживает горение
Входит в группу негорючих (НГ) строительных материалов.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Длина плиты, мм	1000	ГОСТ EN 822
Ширина плиты, мм	610	ГОСТ EN 822
Толщина плиты, мм	27	ГОСТ EN 823
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям,, кПа, не менее	30	ГОСТ EN 1608
Коэффициент теплопроводности λ_{10} , Вт/(м.К)	0,030	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2	1,0	ГОСТ EN 1609, метод А
Индекс изоляции воздушного шума R_w , дБ	59*	ГОСТ 27296-2012
Площадь материала в упаковке, м²	8,54	-
Объем материала в упаковке, м³	0,23	-
Количество плит в упаковке, шт	14	-
Группа горючести, группа	НГ	ГОСТ 30244

* 59дБ в составе конструкции: перегородка из газобетонных блоков D500 толщиной 200 мм с облицовкой на потолочном профиле Vetonit -Ультра 60х27 мм. Зашивка ГСП Vetonit Аква Стронг в 1 слой с заполнением пространства между и внутри профилей минеральной ватой Vetonit Супер Шумка 27 мм.

Vetonit Супер Шумка

Варианты упаковок



Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал сразу готов к установке. Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками профиля на 10 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции. Рекомендуем заполнять полость металлического профиля полосой, вырезанной из плиты, а так же использовать специальные акустические подвесы и ленты Vetonit.



24/7



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации