

vetonit



vetonit min decor winter

Декоративная минеральная штукатурка

- ☉ Идеально под окраску
- ☉ Паропроницаемая: комфорт для жизни
- ☉ Прочная и долговечная
- ☉ Высокая адгезия: не менее 0,65 МПа



НАЗНАЧЕНИЕ

- ☉ Для декоративно-защитной отделки базовых штукатурных слоев систем фасадного утепления **VETONIT**.
- ☉ Для декоративно-защитной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
- ☉ Для коттеджного и многоэтажного строительства
- ☉ Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон; базовые штукатурные слои систем фасадного утепления; поверхности, выполненные цементными, цементноизвестковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-серый/белый*
Вязущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,18–0,23
Плотность раствора, кг/м ³	1200–1800
Температура нанесения, °C	от –10 до +10
Расход, кг/м ² **	
1.5 мм «шуба»	2,0–2,2
2.0 мм «шуба»	2,8–3,0
2.0 мм «короед»	2,4–2,6
3.0 мм «короед»	3,5–3,8
Время жизни раствора, ч	1
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,65 (A _{об} 3)
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	4,5 (B3,5)
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее	2 (B _{то} 1,6)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,05
Морозостойкость, циклов, не менее	100

* Смесь может быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в используемом сырье. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

** Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений.

Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.

Фасовка:

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг, паллета 48 шт. / 1200 кг.

Хранение:

12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для базового штукатурного слоя систем фасадного утепления VETONIT: основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным. Высолы и другие разделяющие вещества должны быть удалены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в чистую емкость 4,5–5,75 литров чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея **vetonit min decor winter**. Рекомендуемая температура воды +20 °C. Запрещено использовать воду с температурой выше +35 °C. Перемешивать раствор необходимо механическим способом при помощи дрели-миксера со средней скоростью 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков в течение 3–5 минут. После чего оставить полученный раствор на 3–5 минут и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 1 часа. Допускается перемешивать раствор в процессе работы без добавления воды и посторонних добавок.

Мешок со смесью перед использованием необходимо выдержать в течение суток при температуре не ниже +5 °C.

Рекомендуемая температура воды +20 °C. Запрещено использовать воду с температурой выше +35 °C. Перемешивать раствор необходимо при помощи дрель-миксера, со средней скоростью вращения 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков в течение 3–5 минут. После чего оставить полученный раствор на 3–5 минут и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 1 часа. Допускается перемешивать раствор в процессе работы без добавления воды и посторонних добавок.

НАНЕСЕНИЕ

Не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами, во время дождя и при сильном ветре. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Декоративную фактуру создается методом затирания поверхности с помощью пластиковой гладилки (терки) сразу после нанесения декоративной штукатурки, не дожидаясь заветривания поверхности.

Фактуру формируют круговыми движениями для фактуры «шуба», круговыми или вертикальными движениями для фактуры «короед», слегка прижимая терку к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности терки, периодически очищая его. Излишки связующего с терки нельзя возвращать обратно в общее ведро с материалом.

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя.

При необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту. Ленту наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

Температура окружающей среды и в течение 3-х суток после их окончания должна быть не ниже -10°C .

Также следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий, производится окрашивание фасада. Окрашивание производится в два слоя. При необходимости добавить до 10 % воды по массе для первого (грунтовочного) слоя. Второй окрасочный слой производится без разбавления краски.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.