

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit бэйс гипс

Штукатурка гипсовая базовая



РУЧНОЕ
И МЕХАНИЗИ-
РОВАННОЕ
НАНЕСЕНИЕ



для сухих
помещений



толщина слоя 5–50 мм
(локально до 70 мм)



расход
0,95–1,10 кг/м²/мм



Информация о продукте

Технические характеристики*

ГОСТ Р 58279-2024

Состав: гипс, перлит, минеральный порошок, функциональные добавки

Цвет	белый**
Связующее	гипс
Заполнитель	перлит
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	5–50 (локально до 70)
Расход смеси, кг/м ² /мм	0,95–1,10
Расход воды, л/кг	0,37–0,47
Расход воды, л / 30 кг мешок	11,1–14,1
Время жизни раствора, мин	60
Время высыхания (одного слоя 10 мм), сут	4–6
Прочность на сжатие, МПа, не менее (7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)	2
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее (7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)	0,3

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 30 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 6 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

** Гипсовые сухие смеси могут иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.



Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание стен. Ручное и механизированное нанесение.

Область применения

Сухие помещения с нормальной влажностью, а также кухни, коридоры, санузлы (за исключением ванных комнат).

Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный), оштукатуренные поверхности.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оно должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +10 до +30 °С. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление штукатурки

Мешок (30 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 11,1–14,1 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 1–3 минут до получения однородной консистенции. Раствор должен отстояться в течение 5 минут. После этого смесь должна быть еще раз перемешана перед использованием.

Нанесение

Раствор в течение 50 минут набросать на поверхность вручную и разровнять правилом. Излишки раствора срезать правилом по маякам. Возможно также механизированное нанесение.

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 50–70 минут после затворения), нанесенный слой подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления.

При нанесении нескольких слоев второй слой штукатурки можно наносить, не дожидаясь полного высыхания первого слоя (через 1–1,5 часа).

Для получения более гладкой поверхности под декоративную отделку (оклейку обоями, покраску) поверхность необходимо обработать при помощи финишных и суперфинишных шпаклевок: **vetonit LR+**, **vetonit LR+ БРИЛЛИАНТ**.

Важно знать!

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать штукатурные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой штукатурки.

Во время выполнения работ температура воздуха должна быть выше +10 °С.

Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С.

Очистка инструментов

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами, при попадании в глаза промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступных для детей местах. Избегать вдыхания пыли.



Подробнее
о **vetonit бэйс гипс**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 555 31 45

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ