

vetonit

Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit мозаик

Клей белый для мозаики и камня



СОХРАНЯЕТ
ЦВЕТ
ОБЛИЦОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА



очищенный
белый песок +
белый цемент

C1T

Класс по ГОСТ




для керамогранита
до 60 × 60 см внутри
и снаружи зданий



для оснований
из гипсокартона, ГВЛ
и системы «теплый пол»



стойкий к сползанию



высокая и долговечная
фиксирующая
способность



Технические характеристики*

Информация о продукте

Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018	C1 T
Цвет	белый
Расход воды, л/кг	0,22–0,25
Расход смеси, кг/м ² /1 мм	1,3
Открытое время, мин	20
Время корректировки, мин	20
Время жизни, ч	4
Допустимость пешей нагрузки, ч	24
Максимальная толщина слоя, мм	15
Расшивка швов, ч	24

Физико-механические характеристики

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	1,2
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа, не менее	0,5
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа, не менее	0,5
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа, не менее	0,5

Температурный режим

Температура применения, °С	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С	от –40 до +70

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

* При температуре окружающей среды 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 60 ± 5 %.



Инструкция по применению

Назначение

Подходит для натурального камня с водопоглощением более 3 %, всех видов мозаики, керамогранита до 60 × 60 см, керамической плитки (в том числе двойного обжига), клинкера, плитки из стекломассы, искусственного камня.

- Для внутренних работ в помещениях с любой влажностью.
- Для стен и полов (в том числе с системой «теплый пол»).
- Для открытых лоджий, балконов, террас.
- Для неотопляемых помещений с возможным промерзанием.

Подходящие основания:

- выдержанный бетон;
- ячеистый бетон;
- кирпич;
- поверхности, выровненные смесями на цементной или цементно-известковой основе;
- полимерная гидроизоляция **vetonit tek 822**;
- гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты; стяжки на цементной основе, в том числе с системой «теплый пол».

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Температура основания, клея и плиток должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Данный температурный режим в помещениях необходимо установить и поддерживать не менее чем за 2 суток до начала работ, поддерживать его в течение всего периода производства отделочных работ и на протяжении 12 суток после их окончания. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**. Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения поверхности основания от вертикали или горизонтали

до 15 мм можно выровнять клеем. Отклонения более 15 мм необходимо предварительно выровнять цементной штукатуркой **vetonit TT30 лайт** (до 30 мм, вертикальные поверхности) или быстротвердеющим ровнителем для пола **vetonit 5000** (до 50 мм, горизонтальные поверхности). При облицовке обогреваемого пола необходимо отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ.

Приготовление клея

Залить в емкость 5,5–6,25 литра чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея. Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна для использования в течение 4 часов.

Нанесение

Клей наносят на основание зубчатым шпателем. Чтобы плитка хорошо приклеилась, необходимо вдавливать ее в клей с усилием. При нормальной температуре и влажности клей наносится на такую площадь, которая может быть облицована в течение 20 минут.

При облицовке промораживающихся поверхностей, полов с большой пешей нагрузкой или при укладке плитки с сильно профилированной тыльной стороной и/или большой площадью клеевую смесь нужно наносить как на основание, так и на всю тыльную сторону плитки.

Облицовку можно проводить методом «сверху вниз». Плитки должны укладываться с зазором не менее 1 мм. Межплиточные швы должны быть заполнены не ранее чем через 24 часа затиркой **vetonit спектрум**.

Для заполнения стыков типа «стена — стена», «стена — пол» на облицовке внутри помещения применять силиконовые герметики **vetonit сил** для снижения риска трещинообразования.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается.

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 суток. Включение нагрева пола возможно не ранее чем через 7 суток после завершения облицовочных работ.

Меры предосторожности

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей, попадания в глаза и вдыхания пыли; при попадании в глаза промыть их большим количеством воды; беречь от детей.


Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Плиточные клеи Vetonit



Технические характеристики

	vetonit иззи фикс+	vetonit профи плюс	vetonit гранит фикс	vetonit ультра фикс	vetonit экстрим фикс	vetonit С2 флекс
Класс	C1 T	C1 T	C2 T	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 E S2
Цвет	серый	серый	серый	серый	белый	серый
Адгезия н.у., МПа	1	1,4	1,4	1,8	1,4	2
Открытое время, мин	20	20	20	30	30	40
Время жизни, ч	3	4	3	4	3	4
Деформативность, мм	–	–	–	2,5	2,5	5
Размер плитки, см	60 × 60	60 × 60	120 × 120	без ограничений	без ограничений	без ограничений

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 02.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **Vetonit мозаик**
на vetonit.com

8 800 234 01 31