


vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit прим мульти универсал

Грунтовка универсальная

УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
ГРУНТОВАНИЯ



повышенное
содержание
полимеров*

* По сравнению с грунтовкой vetonit прим оптимус.
** На основании внутреннего протокола испытаний №1 от 21.01.2022



экономия для стен
до 2 раз*



отлично подходит
для пола



увеличивает прочность
сцепления до 2 раз**



Технические характеристики*

Информация о продукте

Состав.....	акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки
Цвет после высыхания.....	прозрачный
Сухой остаток, %, не менее.....	12
Плотность, г/см ³	1,0–1,1
Расход на один слой для пола*, мл/м ²	100–150
Расход на один слой для стен при разбавлении 1 : 1*, мл/м ²	50–75
Количество слоев	1–2
Время высыхания одного слоя**, ч.....	1–2

Температурный режим

Температура применения, °С.....	+5...+30
Морозостойкость при транспортировке, циклы	5

Все технические характеристики указаны для температуры +20 °С и относительной влажности воздуха 50%.

* Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и квалификации исполнителя работ, и может отличаться от указанных значений.

** При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Фасовка

Пластиковая канистра 10 л. Палета — 60 канистр / 664 кг.
Пластиковая канистра 5 л. Палета — 96 канистр / 547 кг.

Хранение

18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С.
Грунтовку допускается транспортировать при отрицательной температуре до -40 °С, до 5 циклов замораживания общей продолжительностью не более 2 недель. В случае заморозания грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать.



Инструкция по применению

Назначение

- Для качественной подготовки стен, потолков и полов под последующее оштукатуривание, шпаклевание, окрашивание, оклейку обоями, приклеивание плитки, нанесение полимерной гидроизоляции, ровнителей и наливных полов.
- Для подготовки оснований при устройстве фасадных систем теплоизоляции Vetonit, перед нанесением минеральных декоративных штукатурок, перед окраской акриловыми, силикатными, силиконовыми красками.
- Для наружных и внутренних работ.

Подходящие основания

Бетон, ячеистый бетон, кирпич керамический и силикатный, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурки и шпаклевки, полы на комплексном, цементном и гипсовом вяжущем.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости, обеспылить основание пылесосом.

Нанесение

Ровнители, наливные полы. Грунтовку в неразбавленном виде разливают на поверхность и тщательно втирают в основание щеткой или кистью. Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз (при этом, 1-ый слой — грунтовка разбавляется чистой водой 1 : 1, 2-ой слой — без разбавления).

Штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, интерьерные краски, обои, гидроизоляция, система теплоизоляции, фасадные штукатурки и краски. Перед нанесением на основание грунтовку разбавить 1 : 1 чистой водой.

Наносить кистью, валиком или распылителем. Слабые, сильно впитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз. Второй слой наносить после высыхания первого.

Важно знать!

Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить после полного высыхания грунтовочного состава.

Температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С.

Меры предосторожности

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей, при попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 24.02.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **vetonit прим мульти универсал**
на vetonit.com

8 800 234 01 31