

vetonit

Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit мин декор

Штукатурка минеральная декоративная



ИДЕАЛЬНА
ПОД
ПОКРАСКУ



белый цвет
легкое формирование
фактуры



прочное
сцепление
с основанием
не менее 0,65 МПа



высокая
трещиностойкость
и прочность



для коттеджного
и многоэтажного
строительства



оптимальный
расход



Информация о продукте

Технические характеристики*

Цвет	белый*
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг**	0,20–0,25
Плотность раствора, кг/м³	1200–1800
Температура нанесения, °С	от +5 до +30
Расход, кг/м²***	
1.5 мм «шуба»	2,0–2,2
2.0 мм «шуба»	2,8–3,0
2.0 мм «короед»	2,4–2,6
3.0 мм «короед»	3,5–3,8
Время жизни раствора, ч, не менее	1
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,65 (A _{об} 2)
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	4,5 (B3,5)
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее	2 (B _{из} 1,6)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,05
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Фасовка

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг, паллета 48 шт. / 1200 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %. После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение 24 часов.

* Смесь может быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в используемом сырье. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

** При необходимости допускается увеличение количества воды затворения для достижения требуемой подвижности растворной смеси при механизированном нанесении, а также нанесении с использованием лотков, ковшей и аналогичного оборудования. При этом дополнительное количество воды не должно превышать 1 л на мешок сухой смеси массой 25 кг.

*** Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.



Инструкция по применению

Назначение

Штукатурная смесь для устройства декоративно-защитного слоя внутри и снаружи зданий.

Области применения

- Для декоративно-защитной отделки в системах фасадного утепления, для устройства декоративно-защитного тонкослойного покрытия в системах фасадного утепления, с последующей окраской вододисперсионными красками;
- для нанесения на основания: армированные слои систем фасадного утепления, поверхности выполненные известково-цементными, цементными и гипсовыми штукатурками и шпаклевками, гипсовые строительные плиты;
- для внутренних и наружных работ при ремонтах и строительстве зданий и сооружений типов А-В.

Подходящие основания:

Бетон, поверхности, выполненные цементными, цементно-известковыми штукатурками и шпаклевками, ГСП, ГВЛ, базовые штукатурные слои систем фасадного утепления VetoniT.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Для базового штукатурного слоя систем фасадного утепления VETONIT: основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным. Высолы и другие разделяющие вещества должны быть удалены. Не менее чем за 1 час до нанесения декоративной штукатурки обработайте основание с помощью грунтовки **vetonit прим фасад**, **vetonit прим оптимус** или **vetonit прим мульти универсал** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). При возможном понижении температуры ниже +5 °С, в течение 3 суток, рекомендуется использовать **vetonit мин декор зима**.

Для базового штукатурного слоя систем фасадного утепления VETONIT: основание должно быть сухим, твердым и обеспыленным. Жир, масляные пятна, отслаивающиеся участки и слабый верхний слой бетона, высолы и т. д. должны быть удалены и при необходимости отремонтированы штукатурками **vetonit штук 414** или **vetonit ТТ, vetonit ТТ40, vetonit ТТ30 лайт**, в зависимости от прочности основания.

Не менее чем за 1 час до нанесения штукатурки

обработайте основание с помощью грунтовки **vetonit прим фасад**, **vetonit прим оптимус** или **vetonit прим мульти универсал** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). При возможном понижении температуры ниже +5 °С, в течение 3 суток, рекомендуется использовать **vetonit мин декор зима**.

Приготовление раствора

Залить в чистую емкость 5–6,25 литров чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) смеси **vetonit мин декор**. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Запрещено использовать воду с температурой выше +35 °С. Перемешивать раствор необходимо при помощи дрель-миксера, со средней скоростью вращения 400–600 об/мин до достижения однородной консистенции без комков в течение 3–5 минут. После чего оставить полученный раствор на 3–5 минут и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 1 часа. Допускается перемешивать раствор в процессе работы без добавления воды и посторонних добавок.

Нанесение

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами, во время дождя и при сильном ветре. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Декоративную штукатурку наносить на загрунтованную поверхность при помощи полутерка из нержавеющей стали. Полутерок необходимо держать под углом 50–70° к поверхности. Толщина слоя должна соответствовать максимальному размеру зерна заполнителя.

Декоративная фактура создается методом затирания поверхности с помощью пластиковой гладилки (терки) сразу после нанесения декоративной штукатурки, не дожидаясь заветривания поверхности.

Фактуру формируют круговыми движениями для фактуры «шуба», круговыми или вертикальными движениями для фактуры «короед», слегка прижимая терку к поверхности штукатурки. Во время затирки необходимо удалять связующее с поверхности терки, периодически очищая его. Излишки связующего с терки нельзя возвращать обратно в общее ведро с материалом.

При необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту. Ленту наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.

Во время выполнения работ и в течение 24 часов необходимо защитить фасад от попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя.

Также следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

Окрашивание поверхности

Не ранее чем через 3 суток, в зависимости от погодных условий, производится окрашивание фасада. Окрашивание производится в два слоя. При необходимости добавить до 10 % воды по массе для первого (грунтовочного) слоя. Второй окрасочный слой производится без разбавления краски.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию. Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



подробнее
о **vetonit мин декор**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ