



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная влагостойкость.
- Удобен для утепления скатных кровель снаружи.
- Устанавливается враспор без крепежа благодаря упругости и формостабильности.
- Занимает меньше места при транспортировке и хранении благодаря высокой компрессии.
- Эффективная защита от шума.
- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
- Не является пищей для грызунов.
- Не подвержен гниению и грибку.
- Негорючий материал (НГ).
- Разнообразие размеров и толщин.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Vetonit (Isover) СкатнаяКровля — специальная минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах с усиленной влагостойкостью на основе кварца для профессионального строительства с коэффициентом теплопроводности $\lambda_{10}=0,036$ Вт/(м·К).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, каркасных стен, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.
- Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила в сэндвич-панелях поэлементной сборки:
 - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции;
 - нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплоизоляции.
- Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.
- Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздухопроводов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200°С.

СХЕМА УТЕПЛЕНИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ



1. Кровельное покрытие.
2. Обрешетка.
3. Гидро- и ветрозащитная мембрана Vetonit (Isover) Ветранет (АМ)
4. Стропила.
5. Утепление — минеральная вата Vetonit (Isover) СкатнаяКровля.
6. Пароизоляция — Vetonit (Isover) Гидранет (D).
7. Внутренняя обшивка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность λ_D , не более	Вт/(м·К)	0,036	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
Теплопроводность λ_{10} , не более	Вт/(м·К)	0,037	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011(EN 12667:2001)
Теплопроводность λ_A , не более	Вт/(м·К)	0,040	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность λ_B , не более	Вт/(м·К)	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность при растяжении параллельно к лицевым поверхностям, не менее	кПа	2,5	ГОСТ EN 826
Сжимаемость за 24 часа под удельной нагрузкой 2000 Па, не более	%	60	ГОСТ 17177
Влажность, не более	по массе	1	ГОСТ 17177
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	кг/м²	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Паропроницаемость, не менее	мг/м²·ч·Па	0,55	ГОСТ 25898
Группа горючести	степень	НГ	ГОСТ 30244-94



Vetonit (Isover) СкатнаяКровля

УПАКОВКА


Единичные упаковки («УПК»)

Материал компрессионно сжат и упакован в термоусадочную пленку.



Упаковка «Мультипак» («МУЛ»)

Единичные упаковки компрессионно сжимаются и упаковываются в полиэтиленовую пленку, формируя модули. Затем модули укладываются на деревянный поддон и обматываются стрейч-плёнкой.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Наименование материала	Геометрические размеры мата, мм*			Тип упаковки	Количество в упаковке		
	Высота	Ширина	Длина		м²	м³	шт.
СкатнаяКровля-50/Е	50	610	1170	МУЛ	14,27	0,714	20
СкатнаяКровля-100/Е	100	610	1170		7,14	0,0,714	10

* доступны другие размеры, уточняйте у специалистов компании
Размер минимальной партии, а так же сроки производства необходимо уточнять у производителя.



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

**ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИСЬ
С ЭКСПЕРТОМ**



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации
50 ЛЕТ

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва • ул. Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)
vetonit.com