

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit профи гипс

Штукатурка гипсовая усиленная белая



ТРЕЩИНО-
СТОЙКАЯ



усиленная формула
с фибро-
ВОЛОКНОМ



для сухих
помещений



время жизни
затворенной
смеси 60 минут



не требует
повторной
подрезки



широкий диапазон
толщины слоя 5–50 мм
(локально до 100 мм)



Информация о продукте

Технические характеристики*

Состав: гипс, перлит, минеральный порошок, функциональные добавки.

Цвет белый**

Рекомендуемая толщина слоя

(одно нанесение), мм 5–50 (локально 100)

Расход смеси, кг/м²/мм 0,85–1,0

Расход воды, л/кг 0,45–0,55

Расход воды, л / 25 кг мешок 11,25–13,75

Время жизни раствора, мин 60

Время высыхания (одного слоя 10 мм), сут 4–6

Прочность на сжатие, МПа, не менее

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %) 2

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее

(7 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %) 0,3

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 6 месяцев со дня изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

** Гипсовые сухие смеси могут иметь различные оттенки. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.



Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание стен и потолков. Ручное и механизированное нанесение.

Область применения

Сухие помещения с нормальной влажностью, а также кухни, коридоры, санузлы (за исключением ванных комнат).

Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный), оштукатуренные поверхности.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оно должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +10 до +30 °С. Перед нанесением штукатурки необходимо увлажнить основание за 30 минут до проведения работ. Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление штукатурки

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 11,25–13,75 л чистой воды, одновременно перемешивая.

Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи строительного миксера в течение 1–3 минут до получения однородной консистенции. Раствор должен отстояться в течение 10 минут. После этого смесь должна быть еще раз перемешана перед использованием.

Нанесение

Раствор в течение 50 минут набросать на поверхность вручную и разровнять правилом. Излишки раствора срезать правилом по маякам.

При необходимости, как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 70–90 минут после затворения), нанесенный слой можно подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления.

При нанесении нескольких слоев второй слой штукатурки наносится, не дожидаясь полного высыхания первого слоя (через 2–3 часа).

Потолки штукатурить только в один слой толщиной не более 15 мм.

Важно знать!

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать штукатурные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой штукатурки. Во время выполнения работ температура воздуха должна быть выше +10 °С.

Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +5 до +30 °С.

Меры предосторожности


При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами, при попадании в глаза промыть их большим количеством воды. Хранить в недоступных для детей местах. Избегать вдыхания пыли.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Грунтовка сцепляющая



Штукатурка гипсовая усиленная белая



Грунтовка глубокого проникновения



Шпаклевка финишная № 1 в России



Шпаклевка готовая суперфинишная под покраску



Бумага шлифовальная Vetonic

Для подготовки стен в сухих помещениях под оклейку обоями или покраску необходимо:



1) очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;
обработать поверхность сцепляющей грунтовкой **vetonic прим контакт** (для укрепления основания и обеспечения лучшего сцепления с последующим выравнивающим слоем);



2) использовать гипсовую штукатурку **vetonic профи гипс**, **vetonic бэйс гипс** или **vetonic мех гипс** (чтобы выровнять перепады стены);



3) обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonic прим оптимус** для лучшего сцепления с последующим слоем;



4) использовать финишную шпаклевку **vetonic LR+** (для придания стене гладкости) и готовую шпаклевку **vetonic LR pasta brilliant** (для идеальной гладкости стены категории K4);



5) высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой **Vetonic** и обеспылить;



6) перед покраской прогрунтовать стену повторно грунтовкой глубокого проникновения **vetonic прим оптимус**;



7) поверхность готова к покраске либо оклейке обоями.

ВАЖНО: для качественной отделки необходимо следовать инструкции, приведенной на упаковке и в техкарте соответствующего материала.



Подробнее
о **vetonic профи гипс**
на vetonic.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 27.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ