

vetonit



vetonit ton silikon fibra

Силиконовая фасадная краска с микроволокном



- высокая паропроницаемость
- устойчивость к воздействию щелочей и выхлопных газов
- стойкость к воздействию ультрафиолета
- перекрывает микротрещины на поверхности до 0,2 мм
- низкая загрязняемость поверхности
- высокая гидрофобность поверхности
- высокая атмосферо- и морозостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная фасадная силиконовая краска с микроволокном предназначена для окраски минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными декоративными штукатурками или шпаклевками.
- Подходит для работ внутри и снаружи зданий, для потолков и стен
- Для окраски декоративно-защитного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit с минеральной ватой (базальтовой и кварцевой), а также пенополистиролом.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый/транспарентный*, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Vetonit Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами	
Расход**, два слоя, кг/м ²		
гладкая поверхность		0,4–0,5
шероховатая поверхность		0,5–0,8
Температура применения, °C		+5...+30
Температура эксплуатации, °C		-50...+80
Стойкость к повреждению дождем, через, не ранее		12
Срок службы, лет, не менее		25
Водопоглощение, кг/(м ² ·ч ^{0,5})	0,022 (W ₃ низкий)	
Сопrotивление паропрооницанию, (м ² ·ч·Па)/мг	0,066	
Паропрооницаемость (плотность потока водяного пара), г/(м ² ·сут)	207	
Класс паропрооницаемости	V ₁ (высокий)	
Прочность сцепления (адгезия) покрытия к бетону, МПа, не менее	1,0	
Группа горючести	П	

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре окружающей среды +20±2 °C и относительной влажности 65 %.

* Использование материала без колеровки не рекомендуется.

** Расход определяется ровностью основания, впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход не учитывает технологических потерь.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг, паллета 24 шт. /600 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей. Необходимо избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрыты парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6 %), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **vetonit stuk 414** или **vetonit TT40**, **vetonit TT30 light** в зависимости от прочности основания. Необходимо чтобы поверхность имела одинаковую структуру, впитываемость и твердость, чтобы избежать появления разнотона после окраски поверхности. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **vetonit prim facade**, **vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1:1).

Неокрашиваемые поверхности, например, стекло, деревянные и пластиковые рамы, металлические конструкции, необходимо защитить от попадания краски, тщательно их укрыв до начала работ.

ВНИМАНИЕ

Работы рекомендуется производить материалом из одной партии на одной плоскости (от угла до угла). При невозможности произвести работы материалом из одной партии, стыковку материалов из разных партий производить в малозаметных местах (по рустам, членениям фасада, декоративным элементам и т. д.). При отделке больших плоскостей необходимо смешивать несколько ведер в одной емкости, работы вести усредненным материалом, добавляя материал по мере его расходования.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

vetonit ton silikon fibra перед использованием необходимо тщательно перемешать, при необходимости добавить до 10 % чистой воды по массе (для первого, грунтовочного, слоя). Для второго финишного слоя краска наносится без разбавления. Запрещено добавлять в краску посторонние вещества.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Запрещено проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %. При выборе цвета рекомендуется отдавать предпочтения цветам с коэффициентом светового отражения не менее 25 процентов. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Краску рекомендуется наносить при помощи валика, кисти или краскопульта. Для предотвращения разнотона поверхности рекомендуется пользоваться одинаковыми инструментами.

Для создания многоцветных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту (скотч). Ленту наклеить на место, где необходимо завершить окраску, покрасить поверхность с заходом на ленту. После завершения работы, не дожидаясь высыхания материала, удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу ранее нанесенного цветового покрытия и стыковать новый окрасочный слой. После стыковки малярную ленту удалить.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit

Следует предохранять окрашенную поверхность от попадания воды в течение 12 часов (при температуре окружающего воздуха $+20\pm 2$ °C), в том числе тумана. Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

Перерыв между нанесением первого и второго окрасочного слоя должен составлять не менее 12 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Засохший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях

vetonit