

vetonit Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit ПРО

Шпаклевка суперфинишная белая



ИДЕАЛЬНА
ПОД
ПОКРАСКУ



K4
поверхность
СП 71.13330.2017



для сухих
помещений



для ручного
и механизированного
нанесения



расход смеси
 $1,2 \text{ кг/м}^2/1 \text{ мм}$



толщина слоя
0,2–3 мм



Информация о продукте

Технические характеристики*

Состав: молотый мрамор, функциональные добавки.

Цвет белый
Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 2,5 %
Влагостойкость не влагостойкая
Наполнитель тонкомолотый мрамор
Расход смеси, кг/м²/мм 1,2
Расход воды, л/кг 0,34–0,38
Расход воды, л / 25 кг мешок 8,5–9,5
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм 0,2–3
Время использования с момента затворения водой
(при хранении в закрытой таре), сутки 1 (3)
Время высыхания (одного слоя) при 20 °С, сутки 1

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 18 месяцев со дня изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* При температуре окружающей среды 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 60 ± 5%.



Инструкция по применению

Назначение

Для суперфинишного выравнивания стен и потолков под покраску и оклейку обоями.

Область применения

Для сухих помещений и внутренних работ.

Подходящие основания:

Поверхности, выровненные гипсовыми, цементными или цементно-известковыми штукатурками, ДСП, гипсокартон, ГКЛ, гипсовые основы, окрашенные поверхности и старые основания.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Приготовление смеси

Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают примерно с 8,5–9,5 л чистой воды при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Растворной смеси дают отстояться примерно в течение 10 минут, затем ее слегка перемешивают перед использованием.

Растворная смесь пригодна для использования примерно в течение суток с момента затворения водой, а при хранении в закрытой емкости — в течение 3 суток.

Нанесение

Смесь наносят механизированным методом напыления или вручную при помощи стального шпателя. После нанесения смесь необходимо разгладить.

Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Шлифование

Рабочие швы и поверхность шлифуют при помощи шлифовальной бумаги после достаточного высыхания смеси, примерно через 1 сутки. Затвердевшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями.

После шлифовки получаемое качество поверхности не ниже К4 согласно СП 71.13330.2017.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit про** не является водостойкой и непригодна для выравнивания полов или оснований под облицовку плиткой.

В случае несоблюдения температурно-влажностного режима (температура ниже 10 °С, влажность окружающей среды более 70 %, повышенная влажность основания) возможно неполное отвердевание связующего и снижение прочности шпаклевочного слоя.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit про**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ