

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 363-61-21, тел. + 375 17 363-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.5449.26

Дата регистрации	« 13 »	февраля	2026	г.
Действительно до	« 13 »	февраля	2030	г.
Продлено до	« »			г.
Продлено до	« »			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Панели потолочные и стеновые звукопоглощающие из минерального волокна
«Ветонит» («Vetonit»).

2. Назначение

Для устройства подвесных потолков, а также облицовки стен в помещениях
зданий и сооружений различного назначения.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус», Российская Федерация, 140301, Московская область, город
Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус», Российская Федерация, 140301, Московская область, город
Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 19.12.2024 № 13(4)-491/24; от 01.12.2025 № 13(4)-479/25;

протоколов испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 19.12.2024 №13(4)-492/24; от 31.12.2024 №13(5)-505/24, №13(5)-507/24; от 30.01.2025 №13(5)-35/25; от 04.04.2025 №13(5)-161/25, №13(5)-162/25, №13(5)-163/25; от 15.09.2025 № 13(5)-509/25, № 13(5)-510/25; от 01.12.2025 № 13(4)-480/25;

протоколов испытаний научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем токсичности продуктов горения Белорусского государственного университета (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0412) от 17.12.2024 № 4552, № 4553; от 24.09.2025 № 4852, № 4853;

протоколов испытаний НИЛ строительной акустики и вибрационной безопасности Испытательного центра «Белстройтест» РУП «Институт БелНИИС» от 06.12.2024 № 166-2, № 167-2;

отчета об анализе состояния производства от 29.10.2025.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» осуществляет периодический анализ состояния производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Пример маркировки на упаковке: vetonit, Фокус А NE 600x600x20 Черный (Н2), размер 592x592, толщина 20 мм, шт./уп.(м2) 32 (11,52), цвет черный (Н2), дата и время 27.10.2025 18:19, артикул 1034491, номер партии 425-441181; требования безопасности и утилизации, область применения, производитель ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», адрес 140301, МО, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60, тел. (495) 228-81-13, www.ecophon.ru, ТУ 23.99.19-210-56846022-2025, гарантийный срок хранения 24 месяца, штриховой код, манипуляционные знаки, знак соответствия, технические характеристики, наименование и адрес уполномоченного изготовителем лица в Республике Беларусь.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

**Руководитель уполномоченного
органа**

13

февраля

2026 г.

Э.Э. Шатило

№ 0026933

РУП «Криптотех» Гоманск, зак. 0864-25

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС 01.5449.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

панелей потолочных и стеновых звукопоглощающих из минерального волокна «Ветонит» («Vetonit») марок Алаид, Соло, Фокус, Медитек, Мастер Ударопрочный, производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Российская Федерация, предназначенных для устройства подвесных потолков, а также облицовки стен в помещениях зданий и сооружений различного назначения.

Таблица.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Панели марки Алаид А NE T15/T24 600x600x15 (номинальный размер 595x595x15 мм)			
1.	Размеры панелей (предельные отклонения от номинальных размеров), мм: - длина; - ширина; - толщина	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	595 (0) 595 (0) 15,10 (+0,10)
2.	Максимальное отклонение, мм: - от прямоугольности; - лицевой поверхности от плоскостности		0,16 0,02
3.	Поверхностная плотность лицевой поверхности, г/м ²	ГОСТ 29104.1	137,6
4.	Плотность основы, кг/м ³	ГОСТ 17177	65,0
5.	Масса 1 м ² плиты, кг	ГОСТ 6266	1,17
6.	Сорбционная влажность в течение 24 часов, % по массе	ГОСТ 17177	3,3
7.	Предел прочности при изгибе, МПа		0,20
8.	Теплопроводность при температуре 20 °С, Вт/м·К	СТБ EN 12667	0,0337
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, А _{эфф.} Бк/кг	ГОСТ 30108 МВИ.МН 1823 (примечание)	132,3±33.1 (1 класс)

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
10.	Индекс звукопоглощения (схема размещения панелей по схеме типа Е-200), α_w	ГОСТ 31704 ГОСТ 31705	0,80
11.	Класс звукопоглощения		В
Панели марки Алаид А NE T15/T24 1200x600x15 (номинальный размер 1195x595x15 мм)			
12.	Группа горючести	ГОСТ 30244, метод 2	Г1
13.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В1
14.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	С малой дымообразующей способностью (Д1)
15.	Токсичность продуктов горения. Класс опасности		Малоопасные (Т1)
Панели марки Соло РЕ 1192x1192x40 Белый (Н2) (номинальный размер 1192x1192x40 мм)			
16.	Размеры панелей (предельные отклонения от номинальных размеров), мм: - длина; - ширина; - толщина	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1	1193 (+1) 1194 (+2) 39,87 (-0,13)
17.	Максимальное отклонение, мм: - от прямоугольности; - лицевой поверхности от плоскостности		0,18 0,02
18.	Поверхностная плотность лицевой поверхности, г/м ²	ГОСТ 29104.1	131,5
19.	Плотность основы, кг/м ³	ГОСТ 17177	87,9
20.	Группа горючести	ГОСТ 30244 метод II	Г1
21.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В1
22.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	С малой дымообразующей способностью (Д1)
23.	Токсичность продуктов горения. Класс опасности		Малоопасные (Т1)
Панели марки Фокус А NE 600x600x20 Черный (Н2) (номинальный размер 592x592x20 мм)			
24.	Размеры панелей (предельные отклонения от номинальных размеров), мм: - длина; - ширина; - толщина	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 17177	592 (0) 592 (0) 19,23 (-0,77)
25.	Плотность основы, кг/м ³	ГОСТ 17177	102,6
26.	Масса 1 м ² плиты, кг	ГОСТ 6266	1,97

№ 0067675

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС 01.5449.26

Продолжение таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
27.	Максимальное отклонение, мм: - от прямоугольности; - лицевой поверхности от плоскостности	ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 17177	0,12 0,02
28.	Поверхностная плотность лицевой поверхности, г/м ² : - лицевая сторона; - тыльная сторона	ГОСТ 29104.1	243,7 38,8
29.	Сорбционная влажность в течение 24 часов, % по массе	ГОСТ 17177	4,3
30.	Предел прочности при изгибе, МПа		0,25
31.	Теплопроводность при температуре 20 °С, Вт/м·К	СТБ EN 12667	0,0323
32.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, А _{эфф.} Бк/кг	ГОСТ 30108	54,0±11.7 (1 класс)
33.	Индекс звукопоглощения (схема размещения панелей по схеме типа E-200), α _w	ГОСТ 31704 ГОСТ 31705	1,00
	Класс звукопоглощения		A
34.	Группа горючести	ГОСТ 30244 метод II	Г1
35.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	B1
36.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	С малой дымообразующей способностью (Д1)
37.	Токсичность продуктов горения. Класс опасности		Малоопасные (Т1)
Панели марки Медитек А NE 600x600x15 Белый (номинальный размер 595x595x15 мм)			
38.	Поверхностная плотность лицевой поверхности, г/м ²	ГОСТ 29104.1	203,8
39.	Плотность основы, кг/м ³	ГОСТ 17177	61,3
40.	Сорбционная влажность в течение 24 часов, % по массе		3,1

Окончание таблицы.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Панели марки Мастер Ударопрочный NE 1200x600x40 (номинальный размер 1192x592x40 мм)			
41.	Поверхностная плотность лицевой поверхности, г/м ²	ГОСТ 29104.1	430,8
42.	Плотность основы, кг/м ³	ГОСТ 17177	87,4
43.	Масса 1 м ² плиты, кг	ГОСТ 6266	4,06
44.	Группа горючести	ГОСТ 30244, метод 2	Г1
45.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В1
46.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	С малой дымообразующей способностью (Д1)
47.	Токсичность продуктов горения. Класс опасности		Малоопасные (Т1)

Руководитель уполномоченного
органа



Э.Э. Шатило

№ 0067676

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС

01.5449.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на панели потолочные и стеновые звукопоглощающие из минерального волокна «Ветонит» («Vetomit») (далее – панели) производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Российская Федерация, предназначенные для устройства подвесных потолков, а также облицовки стен в помещениях зданий и сооружений различного назначения.

2. Панели потолочные изготавливаются в соответствии с ТУ 23.99.19-213-56846022-2025 «Панели потолочные звукопоглощающие из минерального волокна. Технические условия» следующих марок, в зависимости от функционального назначения и конструктивных особенностей (варианта исполнения кромки):

- Алаид (NE, A NE, A PE);
- Оптима (NE, A NE, A PE);
- Колорадо, Колорадо Текстайл, Колорадо Ударопрочный (NE, A NE, A PE).

Панели потолочные и стеновые изготавливаются в соответствии с ТУ 23.99.19-210-56846022-2025 «Панели потолочные и стеновые звукопоглощающие из минерального волокна. Технические условия» следующих марок, в зависимости от функционального назначения и конструктивных особенностей (варианта исполнения кромки):

- Адвантадж (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Адвантадж 20 (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Гедина (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Клиник (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Медитек (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Сомбра (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Фокус, Фокус Спец, Фокус Ударопрочный, Фокус Текстайл (A NE, NE, A PE, B, E, E/A, Д, Дг, Дг/A, Дс, Лп, Дх, Дх/A, С);
- Перфоманс (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Мастер, Мастер Спец, Мастер Ударопрочный (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Индастри (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С);
- Соло Квадрат, Соло Прямоугольник, Соло Круг, Соло Треугольник, Соло Облако, Соло Фридом (A PE);
- Баффл, Баффл Волна (A PE);
- Акусто, Акусто Тексона, Акусто Ударопрочный (A NE, NE, A PE, B, E, D, Дг, Дс, Лп, Дх, С).

3. Панели представляют собой гладкие штучные изделия из минерального волокна, кашированные с лицевой стороны стеклохолстом или ровинговой стеклотканью белого или черного цвета и с тыльной стороны – прозрачным, белым или черным стеклохолстом. Панели марок Соло, Баффл представляют собой панели-фрагменты устанавливаемые горизонтально, вертикально или внахлест при помощи специальных крепежные элементы, окрашены как с лицевой стороны, так и с торцов. По согласованию с потребителями возможно изготовление панелей с другими цветами кашировки лицевой поверхности.

4. Панели изготавливаются толщиной от 15 мм до 50 мм, размерами от 100 мм до 2400 мм, с различными вариантами исполнения кромок.

5. Применение панелей для устройства подвесных потолков и облицовки стен на путях эвакуации должно осуществляться в соответствии с требованиями СН 2.02.05 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6. Панели, в зависимости от их влагостойкости, допускается применять в помещениях с сухим, нормальным и влажным внутренним температурно-влажностным режимом по СП 2.04.01-2020 «Строительная теплотехника».

7. Монтаж панелей необходимо осуществлять с учетом рекомендаций по монтажу предприятия-изготовителя.

8. В процессе монтажа панели должны укладываться плотно на профили подвесной системы или устанавливаться плотно в стеновые профили. Не допускается образование щелей между профилем и панелями. При монтаже не допускается попадание грязи, влаги на панели, а также производить удары по панелям.

9. Конструкция подвесного потолка должна обеспечивать полный или частичный доступ в запотолочное пространство, необходимый для обслуживания или ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов.

10. Панели упакованы в коробки из гофрокартона типа дно+крышка и термопленку. На каждую коробку наклеена этикетка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование и обозначение изделия, тип кромки, размер, толщину, количество в упаковке, цвет, дату и время изготовления, артикул, номер партии, требования безопасности и утилизации, область применения, наименование и адрес изготовителя, обозначение технических условий, гарантийный срок хранения, штриховой код, манипуляционные знаки, знак соответствия, технические характеристики, наименование и адрес уполномоченного изготовителем лица в Республике Беларусь.

11. Проектирование и производство работ по устройству подвесных потолков и облицовки стен с применением панелей следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций по монтажу подвесных потолков предприятия-изготовителя.

12. Панели должны транспортироваться в заводской упаковке на деревянных паллетах в горизонтальном положении, защищенные от атмосферных осадков. Перевозка панелей может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Разгрузка панелей и доставка их к месту монтажа должна производиться с соблюдением всех мер, исключающих их повреждение.

№ 0067677

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС 01.5449.26

13. Хранение панелей должно осуществляться в крытых складских помещениях в упакованном виде в горизонтальном положении, в условиях изоляции от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок хранения – не более 24 месяцев с даты изготовления при соблюдении требований по хранению изготовителя.

14. Ответственность за соответствие поставляемых панелей настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



Э.Э. Шатило