

vetonit

Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА vetonit LR+

Шпаклевка финишная № 1 в России*

* По частоте использования в 2025 г. на основании исследования предпочтений строителей-профессионалов, проведенного ЗАО «Промстройинформ» среди строителей профессионалов в 11 крупнейших городах РФ в апреле-октябре 2025 г.



ИДЕАЛЬНО
БЕЛАЯ
И ГЛАДКАЯ



на натуральном
мраморе
3 фракции




под обои
и покраску



время жизни
затворенной смеси
72 часа



легкое нанесение,
сведение слоев
и шлифовка



универсальная
толщина слоя
1–5 мм



Информация о продукте

Технические характеристики

Состав: молотый мрамор, функциональные добавки.

Цветбелый
Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 2,5 %
Влагостойкость.....не влагостойкая
Наполнитель.....тонкомолотый мрамор
Максимальная фракция, мм 0,3
Расход смеси, кг/м²/мм 1,2
Расход воды, л/кг 0,32–0,36
Расход воды, л / 20 кг мешок 6,4–7,2
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм 1–5
Время жизни раствора
(при хранении в закрытой таре), сут 1 (3)
Время высыхания (одного слоя 1 мм)
при 20 °С, отн. вл. 50 %, сут 1
Температура применения, °Сот +10 до +30

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 20 кг и мешок из полиэтилена 5 кг.

Хранение

18 месяцев в упаковке 20 кг и 24 месяца в упаковке 5 кг со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



Инструкция по применению

Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях перед оклейкой обоями и покраской. Качество готовой поверхности не ниже категории К3 согласно СП 71.13330.2017.

Область применения

Сухие помещения с нормальной влажностью.

Подходящие основания:

- поверхности, выровненные цементными или гипсовыми штукатурками Vetonit;
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит (исключая заделку швов ГКЛ), а также другие поверхности из минеральных материалов.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Ожла и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10 °С.

Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта.

Приготовление смеси

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,4–7,2 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели-миксера с насадкой в течение 3–5 минут до получения однородной консистенции. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого еще раз перемешать перед использованием.

Смесь пригодна для использования в течение 1 суток с момента затворения водой, при хранении в закрытой емкости – в течение 3 суток.

Нанесение

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. После нанесения смесь необходимо разгладить. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Шлифование

Для получения ровной поверхности под оклейку обоями или покраску необходимо обработать поверхность с помощью шлифовальной бумаги **Vetonit**. Шлифовать рабочие швы и поверхность необходимо по набравшей прочности шпаклевке. Расчет набора прочности: 1 мм в сутки при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. После шлифовки качество поверхности не ниже К3 согласно СП 71.13330.2017.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit LR+** не является влагостойкой и не пригодна для выравнивания полов или оснований под облицовку плиткой.

В случае несоблюдения температурно-влажностного режима (температура ниже +10 °С, влажность окружающей среды более 70 %, повышенная влажность основания) возможно неполное отверждение связующего и снижение прочности шпаклевочного слоя.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



1
**ПРИМ
КОНТАКТ**
Грунтовка сцепляющая



2
**ПРОФИ
ГИПС**
Штукатурка гипсовая усиленная
белая



3
**ПРИМ
ОПТИМУС**
Грунтовка глубокого проникновения



4
LR+
Шпаклевка финишная
№ 1 в России



5
**LR PASTA
BRILLIANT**
Шпаклевка готовая
суперфинишная под покраску



6
VETONIT
Бумага шлифовальная Vetonit

Для подготовки стен в сухих помещениях под оклейку обоями или покраску необходимо:



1) очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;
обработать поверхность сцепляющей грунтовкой **vetonit прим контакт** (для укрепления основания и обеспечения лучшего сцепления с последующим выравнивающим слоем);



2) использовать гипсовую штукатурку **vetonit профи гипс**, **vetonit бэйс гипс** или **vetonit мех гипс** (чтобы выровнять перепады стены);



3) обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** для лучшего сцепления с последующим слоем;



4) использовать финишную шпаклевку **vetonit LR+** (для придания стене гладкости) и готовую шпаклевку **vetonit LR pasta brilliant** (для идеальной гладкости стены категории K4);



5) высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой **Vetonit** и обеспылить;



6) перед покраской прогрунтовать стену повторно грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**;



7) поверхность готова к покраске либо оклейке обоями.

ВАЖНО: для качественной отделки необходимо следовать инструкции, приведенной на упаковке и в техкарте соответствующего материала.



Подробнее
о **vetonit LR+**
на vetonit.com

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 27.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ