

Утеплитель Vetonit Стронг для стен и крыш (рулон)

Минеральная тепло-шумоизоляция с повышенной упругостью на основе кварца

ТУ 23.99.19-216-56846022-2025

Описание продукции

Минеральная теплоизоляция на основе кварца в рулоне с максимальным уровнем тепловой защиты, водоотталкивающими и шумоизоляционными свойствами. Материал обладает повышенной упругостью и формостабильностью. Разработана с учетом особенностей монтажа в вертикальных и наклонных конструкциях, в том числе с нестандартным шагом каркаса.

Область применения

- Каркасные стены
- Внешние стены под облицовку с установкой в деревянный или металлический каркас (сайдинг/блок-хаус/вагонка и т.п.)
- Внешние стены под облицовку с креплением на тарельчатый дюбель (сайдинг/блок-хаус/вагонка и т.п.)
- Стены под облицовочный кирпич
- Скатные кровли и мансарды
- Стены изнутри
- Межкомнатные перегородки
- Полы по лагам
- Межэтажные перекрытия «теплые»

Преимущества



Максимальный уровень утепления ($\lambda = 0,034$)
На 15 % лучше базовых утеплителей*.



Повышенная формостабильность
Гарантия устойчивости в конструкции.




Дополнительная защита от влаги
Технология AquaProtect придает материалу повышенную водостойкость, не ухудшая его паропроницаемость.



Переплетенное длинное волокно
Материал не крошится и не ломается.



Монтаж без отходов
Можно нарезать плиты нужного размера при любом шаге каркаса.



Дышащий материал
Обладает высокой паропроницаемостью, сохраняя стены сухими и теплыми.




Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Вид материала	рулон	-
Количество в упаковке, шт	2\1	-
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°C, λ_{10} , не более, Вт/(м*к)	0,034	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50\100\150	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	1220	ГОСТ EN 822
Длина, мм	4100	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	10\5	-
Объем материала в упаковке, м³	0,5\0,75	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Температура применения, °C	-60/+200	-


* в сравнении с материалом Vetonit Теплый дом (рулон)

Утеплитель Vetonit Стронг для стен и крыш (рулон)


Варианты упаковок



Маты 2 шт.
50 × 1220 × 4100 мм



Мат 1 шт.
100 × 1220 × 4100 мм



Мат 1 шт.
150 × 1220 × 4100 мм

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу. Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.



24/7



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации