

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit LR pasta brilliant

Шпаклевка готовая суперфинишная
под покраску

**БЕЗУПРЕЧНО
ГЛАДКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



на основе микро-
кристаллов
мрамора



для сухих
помещений



легкое
нанесение
и шлифовка



ручное и меха-
низированное
нанесение



суперфинишная:
толщина слоя
0,2–2 мм



Информация о продукте

Технические характеристики

Состав: микрокристаллы мрамора, акриловый полимер, функциональные добавки, вода.

Цвет	белый
Связующее	акриловая дисперсия
Влагостойкость	не влагостойкая
Средний размер фракции, мм	0,015
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	0,2–2
Расход при минимальной толщине нанесения, кг/м ² /0,2 мм	0,34
Расход, кг/м ² /мм	1,7
Время высыхания 1 слоя (в зависимости от толщины слоя и условий высыхания), ч	3–12
Морозостойкость при хранении и транспортировке, циклы	10

Фасовка

Пластиковое ведро 18 кг.

Хранение

Хранить вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +25 °С. Допускается до 10 циклов замораживания при температуре не ниже –40 °С общей продолжительностью не более 2 недель, что позволяет транспортировать продукт в холодное время года без рефрижератора.



Инструкция по применению

Назначение

Суперфинишное выравнивание стен и потолков под покраску и поклейку обоев, в том числе для тонких декоративных материалов, для глянцевых красок и обоев, когда необходимо качество поверхности высшей категории К4 согласно СП 71.13330.2017.

Область применения

Сухие помещения внутри зданий.

Подходящие основания:

- поверхности, выровненные шпаклевками **vetonit LR+**, **vetonit BX**, **vetonit KP**;
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит;
- поверхности из минеральных материалов, основания из ГСП, ПГП, выравнивание со стеклохолстом.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Окрашенные и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и материала должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Нанесение

Шпаклевка может наноситься шпателем или валиком вручную, а также методом безвоздушного и воздушного напыления. Минимальная температура окружающей среды при нанесении +10 °С. В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя время высыхания составляет приблизительно 3–12 часов.

Шлифование

После высыхания поверхность следует обработать при помощи шлифовальной бумаги **vetonit** (рекомендуется зернистость P320–P600 и выше). Для более легкой обработки поверхности рекомендуется шлифовать ее сразу после высыхания материала.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit LR pasta brilliant** не является влагостойкой и не предназначена для мокрых помещений и наружных работ.

Меры предосторожности


При работе необходимо использовать резиновые перчатки; хранить в недоступном для детей месте.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию. Затвердевший продукт утилизировать как строительные отходы.



1
**ПРИМ
КОНТАКТ**
Грунтовка сцепляющая



2
**ПРОФИ
ГИПС**
Штукатурка гипсовая усиленная
белая



3
**ПРИМ
ОПТИМУС**
Грунтовка глубокого проникновения



4
LR+
Шпаклевка финишная
№ 1 в России



5
**LR PASTA
BRILLIANT**
Шпаклевка готовая
суперфинишная под покраску



6
VETONIT
Бумага шлифовальная Vetonit

Для подготовки стен в сухих помещениях под оклейку обоями или покраску необходимо:



1) очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;
обработать поверхность сцепляющей грунтовкой **vetonit прим контакт** (для укрепления основания и обеспечения лучшего сцепления с последующим выравнивающим слоем);



2) использовать гипсовую штукатурку **vetonit профи гипс**, **vetonit бэйс гипс** или **vetonit мех гипс** (чтобы выровнять перепады стены);



3) обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** для лучшего сцепления с последующим слоем;



4) использовать финишную шпаклевку **vetonit LR+** (для придания стене гладкости) и готовую шпаклевку **vetonit LR pasta brilliant** (для идеальной гладкости стены категории K4);



5) высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой **Vetonit** и обеспылить;



6) перед покраской прогрунтовать стену повторно грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**;



7) поверхность готова к покраске либо оклейке обоями.

ВАЖНО: для качественной отделки необходимо следовать инструкции, приведенной на упаковке и в техкарте соответствующего материала.



Подробнее
о **vetonit LR pasta brilliant**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 555 31 45

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 555 31 45 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 22.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ