

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit power base

пропитка упрочняющая для пола



СИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СЛАБОГО
ОСНОВАНИЯ



в 2 раза
прочнее*

* Благодаря своим упрочняющим свойствам пропитка снижает риск отслаивания наливного пола от слабого основания и образования трещин на поверхности залитого пола.



для полусухих
стяжек и ЦПС



предотвращает отслаивание
от слабого основания*



снижает риск
образования трещин*



Технические характеристики*

Информация о продукте

Состав: водный раствор силикатов с функциональными добавками.

Цвет после высыхания..... прозрачный
Расход на один слой**, л/м²..... 0,15–0,6
Плотность, г/мл..... 1,16 ± 0,04
Время высыхания одного слоя, ч, не более 24

Температурный режим

Температура применения, °С..... +10...+30

Фасовка

Пластиковая канистра 10 л. Палета — 60 канистр / 723 кг.

Хранение

18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С.

ВАЖНО! Исключить замерзание. Хранить и транспортировать при положительной температуре.

* Все технические характеристики указаны при нормальных условиях (температура 20 ± 2 °С, влажность воздуха 50 ± 5 %). При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

** Перед применением необходимо протестировать на небольшом участке, чтобы определить необходимое количество пропитки для упрочнения основания. Расход пропитки зависит от пористости и впитывающей способности основания и может отличаться от указанных значений.



Инструкция по применению

Назначение

- Упрочняющая пропитка с высокой проникающей способностью на основе силикатов (без содержания растворителей) укрепляет цементные основания с непрочной поверхностью или со слабыми механическими характеристиками под последующие нанесение ровнителers, наливных полов, укладку напольного покрытия и пр.
- Обеспыливает, выравнивает впитывающую способность основания, улучшает адгезию.
- Для внутренних и наружных работ на жилых и общественных объектах.

Подходящие основания

Слабые цементные основания с непрочной поверхностью (>4 МПа), в том числе полусухие стяжки, стяжки из ЦПС (цементно-песчаных смесей) и др.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от отслаивающихся частиц, выравнивающих составов и других материалов, которые могут помешать проникновению пропитки.

Перед нанесением пропитки убедитесь, что основание является впитывающим. Проверка впитывающей способности основания проводится водным тестом: на поверхность брызгают водой. Если вода впитывается – основание впитывающее, если скатывается каплями – основание невпитывающее. На гладких, затертых, заглазцованных стяжках, а также на поверхностях, обработанных предыдущими грунтовками или пропитками, возможна недостаточная впитываемость состава, что может привести к образованию пленки на поверхности, препятствующей адгезии последующих слоев. Для достижения оптимального результата рекомендуется механически удалить верхний слой основания – это обеспечит открытие пор и улучшит проникновение пропитки.

Выполнение работ

Не требует разбавления водой. Перед использованием перемешать. Обильно разлейте пропитку по основанию из канистры или с помощью лейки и равномерно распределите ее по поверхности щеткой до полного насыщения

основания. Нанесите больше пропитки в местах, где состав быстрее впитался в основание. При образовании луж тщательно вотрите состав до полного впитывания. Нанесение выравнивающих составов или укладку напольных покрытий можно производить только после полного высыхания поверхности (в среднем 24 часа). Вся поверхность должна быть без влажных пятен. После применения пропитки грунтование запрещается. Не допускайте запыление обработанной поверхности.

Важно знать!

Пропитку запрещено использовать на гипсовых, комплексных, влажных и невпитывающих основаниях.

Не допускайте скопления пропитки на поверхности в виде луж, так как они образуют пленку, препятствующую адгезии.

При попадании даже небольшого количества состава на керамическую плитку, стекло, мрамор или металл, необходимо немедленно очистить поверхность во избежание появления пятен и разводов.

Пропитка не гарантирует результат в случае нарушения технологии работы с наливными полами (разведение смеси, дозировка и температура воды, нанесение, сквозняки и пр.).

Меры предосторожности

Необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 24.02.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **vetonit power base**
на vetonit.com

8 800 234 01 31