

vetonit

Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit изи фикс

Клей для керамической плитки



для
ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



прочность
от 0,8 МПа

C0 T

Класс по ГОСТ



для керамической
плитки до 60 × 60 см



для сухих и влажных
помещений



стойкий к сползанию



2 в 1: клеит
и выравнивает
перепады до 20 мм



Технические характеристики*

Информация о продукте

Класс согласно ГОСТ Р 56387-2018	C0 T
Цвет	серый
Расход воды, л/кг	0,21–0,24
Расход смеси, кг/м ² /1 мм	1,29
Открытое время, мин	15
Время корректировки, мин	15
Время жизни, ч	3
Допустимость пешей нагрузки, ч	24
Максимальная толщина слоя, мм	15
Расшивка швов, ч	24–48

Физико-механические характеристики

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде, МПа, не менее 0,8

Температурный режим

Температура применения, °C..... от +5 до +30

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг.

Хранение

12 месяцев с даты изготовления.

После вскрытия упаковки смесь из мешка следует использовать в течение суток.

* При температуре окружающей среды 20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 60 ± 5 %.



Инструкция по применению

Назначение

Клей предназначен для крепления внутри здания керамических и каменных плиток (кроме мраморных) с водопоглощением больше 0,5 %, размером 60 × 60 см и весом не более 45 кг/м².

- Для внутренних работ в помещениях с любой влажностью (кухнях, коридорах, санузлах, ванных комнатах, гостиных).
- Для стен и полов.

Подходящие основания:

Рекомендован для применения на стенах и полах, на минеральных недеформирующихся основаниях: бетоне (старше 6 месяцев), цементных стяжках, цементных и цементно-известковых штукатурках, ГКЛ, ГВЛ и т. д.

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Температура основы, клея и плиток должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C. Основание должно быть твердым, ровным, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Сильновпитывающие и слабые основания следует обработать грунтовкой глубокого проникновения vetonit прим оптимус.

Водорастворимые выравнивающие смеси необходимо удалить. Углубления или отклонения от уровня до 15 мм можно выравнивать клеем. Большие неровности необходимо выравнивать цементной штукатуркой vetonit TT30 лайт (до 40 мм).

Приготовление клея

Залить в емкость 5,25–6,0 литра чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) клея. Рекомендуемая температура воды от +10 до +20 °C.

Перемешать клей дрелью-миксером со скоростью 400–600 об/мин до однородной массы. Выдержать 5 минут и повторно перемешать. Растворная смесь пригодна для использования в течение 3 часов.

Нанесение

Клей наносят на основание зубчатым шпателем. Чем больше плитка, тем больше должны быть зубцы шпателя. Если тыльная сторона плитки покрыта пылью, необходимо очистить ее.

Чтобы плитка хорошо приклеилась, необходимо вдавливать ее в клей с усилием. Тыльная сторона плитки при укладке на стены должна быть покрыта клеем не менее чем на 60 %, а на пол – на 100 %.

При нормальных условиях укладку плитки по уже нанесенному затворенному раствору можно производить в течение 15 минут. При отклонении от нормальных условий открытое время может меняться. Корректировку положения плитки нужно проводить не позже чем через 15 минут после укладки.

В случае проведения облицовочных работ промораживающихся наружных поверхностей; полов, подвергающихся большим нагрузкам; плиткой с сильно профилированной тыльной стороной следует применять двойную обмазку: клеевая смесь накладывается как на основание, так и на всю поверхность тыльной стороны плитки для обеспечения 100%-го контакта плитки с раствором.

Использование материалов для грунтования типа «Бетонконтакт» не допускается.

Важно знать!

Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки. Напольное покрытие готово к эксплуатации с полной нагрузкой через 28 суток. При нанесении на ГКЛ не требует грунтования.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Плиточные клеи Vetonit



Технические характеристики

	vetonit изи фикс+	vetonit профи плюс	vetonit гранит фикс	vetonit ультра фикс	vetonit экстрим фикс	vetonit C2 флекс
Класс	C1 T	C1 T	C2 T	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 E S2
Цвет	серый	серый	серый	серый	белый	серый
Адгезия н.у., МПа	1	1,4	1,4	1,8	1,4	2
Открытое время, мин	20	20	20	30	30	40
Время жизни, ч	3	4	3	4	3	4
Деформативность, мм	—	—	—	2,5	2,5	5
Размер плитки, см	60 × 60	60 × 60	120 × 120	без ограничений	без ограничений	без ограничений

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании. Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 02.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **Vetonit изи фикс**
на vetonit.com

8 800 234 01 31