

Vetonit SUPERFLOT

Высокопрочная гипсовая безусадочная шпаклевка для заделки стыков

ТУ 23.64.10-060-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit SUPERFLOT – высокопрочная гипсовая шпаклевка для заделки стыков ГСП. Не трескается и не дает усадки. Применяется для внутреннего использования в любых типах зданий и сооружений.

Производится из высококачественного гипсового вяжущего и модифицирующих добавок.

Область применения

Vetonit SUPERFLOT применяется внутри зданий с сухим и нормальным влажностно-температурным режимом (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012):

- для заделки стыков между гипсовыми строительными плитами, гипсоволокнистыми листами в конструкциях перегородок, потолков и облицовок;
- с кромкой Про – с применением армирующей ленты;
- с кромкой ПЛУК – как без применения армирующей ленты*, так и с лентой;
- для заделки расшивных V-образных стыков – как без применения армирующей ленты*, так и с лентой;
- для исправления дефектов поверхностей гипсовых материалов (ГСП, ГВЛ, пазогребневых плит);
- подходит для монтажа декоративных элементов и создания декоративных панно;
- для бескаркасной облицовки стен ГСП.




Преимущества



Не трескается

Обеспечивает надежное и прочное соединение ГСП*.



Не дает усадки

Обеспечивает ровную поверхность стыка уже после первого нанесения.



Повышенная прочность

Может использоваться без армирующей ленты с промкой ПЛУК и в V образных стыках*.



Легкое нанесение

За счет высокой пластичности.



Белый цвет

Не просвечивает через декоративные покрытия (обои, покраску).



Длительный срок годности

Срок годности - 1 год**.



Не горит и не поддерживает горения

Входит в группу негорючих строительных материалов (НГ).



Широкая область применения

Позволяет использовать шпаклевку для широкого спектра задач.

* При грунтовании стыка грунтовкой vetonit прим мульти универсал или vetonit прим оптимус.

** При соблюдении условий хранения в закрытой упаковке.

Vetonit SUPERFLOT

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение
Цвет	белый***
Тип вяжущего	гипсовое
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	1–15
Время жизни раствора, не менее, мин	45****
Прочность сцепления с основанием при отрыве (адгезия), МПа, не менее	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	5
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	12
Время достижения марочной прочности, суток	7
Расход воды, л/кг (л/мешок)	0,5–0,55
Расход смеси на заделку стыков, кг/м²:	
– кромка Vetonit Про	0,16
– кромка ПЛУК	0,3
Срок годности с даты производства, месяцев	12
Горючесть	НГ (негорючий)

Упаковка

Шпаклевка Vetonit SUPERFLOT упаковывается в два типа мешков: закрытые трехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем емкостью 20 кг и закрытые однослойные полиэтиленовые мешки емкостью 5 кг.

Транспортировка и хранение

Для обеспечения сохранности продукта и индивидуальной упаковки при хранении и транспортировке мешки со смесью емкостью 20 кг уложены на деревянные поддоны в штабели, герметично обтянутые термоусадочной пленкой. На поддон перед укладкой мешков со смесями предварительно наносят полиэтиленовую пленку. Мешки емкостью 5 кг перед укладкой на поддоны предварительно упакованы в гофрокартонные коробки по 3 мешка в короб. Хранение Гипрок SUPERFLOT осуществляют в помещении с сухим и нормальным влажностным режимом в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. Допускается укладывать поддоны с мешками 20 кг, обернутые пленкой, друг на друга вплотную в ряды по высоте не более 3 поддонов с обеспечением свободного прохода к ним. Укладка друг на друга поддонов с коробками (для фасовки 5 кг) не допускается.

*** Гипсовые смеси могут быть различных оттенков это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

**** При соблюдении условий хранения и затворения смеси.

Vetonit SUPERFLOT

Технология применения

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Обработку швов между гипсовыми строительными плитами следует выполнять при температурно-влажностном режиме, соответствующем режиму эксплуатации.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 °С, недопустимы сквозняки и резкие колебания температуры.
- До обработки швов проверьте надежность крепления гипсовых плит к каркасу. Выступающие головки винтов следует доворачивать. Монтируйте ГСП без зазора, подгоняя плиты вплотную друг к другу.
- Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещении (штукатурные, выполнение цементно-песчаных стяжек и т. п.), должно быть завершено.
- С обрезной кромки (не оклеенной картоном) снимите фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа с помощью кромочного рубанка.
- Обработайте стыки грунтовкой глубокого проникновения, рекомендуем использовать грунтовку vetonit прим мульти или vetonit прим оптимус. Грунтование позволит обеспылить стык, улучшить адгезию шпаклевки и увеличит прочность стыка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:

- убедитесь, что инструмент хорошо очищен как от грязи, так и от следов шпаклевки предыдущих замесов;
- всыпьте необходимое количество смеси в чистую воду в пропорции примерно 0,5–0,55 л воды на 1 кг смеси;
- перемешайте при помощи строительного миксера на низких оборотах (рекомендуемый способ замешивания) либо шпателем вручную до состояния однородной массы в течение 3 минуты. Подождите 2–3 минуты, дополнительно перемешайте и убедитесь, что смесь однородна. Рекомендуемая температура воды для затворения сухой смеси +20 °С;
- смесь пригодна для использования в течение 45 минут с момента затворения водой*.

НАНЕСЕНИЕ

Для стыков кромок Про:

- заполните стык между гипсовыми строительными плитами шпаклевкой, вдавливая материал в стык шпателем;
- уложите армирующую ленту поверх первого слоя шпаклевки и, не дожидаясь высыхания и слегка вдавливая ее шпателем в смесь, удалите излишки;
- накройте ленту вторым слоем шпаклевки.

Для стыков кромок ПЛУК и расшитой V-образной кромки:

- заполните стык между гипсовыми строительными плитами шпаклевкой, вдавливая материал в стык шпателем с удалением излишков;
- использование армирующей ленты необязательно.

После высыхания проведите шлифовку слоя шпаклевки в стыке, но не позднее чем через 48 часов после нанесения. Через 48 часов шлифование может быть затруднительным из-за повышенной прочности материала.

* При условии соблюдения условий хранения и затворения смеси.



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации