

vetonit Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit фасад 2000

Щелочестойкая армирующая стеклосетка

**ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ**



высокая
щелочестойкость



стабильность
геометрических
размеров



высокие прочностные
характеристики



Информация о продукте

Технические характеристики

Длина рулона, м	50
Ширина рулона, м	1,1
Ячейка, мм	4,0 × 4,2
Плотность, г/м ²	158 ± 7%
Разрывное усилие по основе F _{осн} , Н, не менее	2000
Разрывное усилие по утку F _{ут} , Н, не менее	2000

Фасовка

Фасовка: Поставляется в рулоне.

Хранение

В вертикальном положении в заводской упаковке в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 %.



Инструкция по применению

Назначение

Применяется для армирования штукатурных и защитно-декоративных покрытий при устройстве штукатурных систем утепления фасадов зданий. А также, при ремонте растрескавшейся штукатурки наружных поверхностей зданий и сооружений. Сетка обеспечивает защиту оштукатуренной наружной поверхности от образования трещин; снижает нагрузку, вызываемую перепадами температуры и влажности; увеличивает механическую прочность поверхности.

Инструкция по применению

Устройство базового штукатурного слоя

Перед устройством базового штукатурного слоя минеральные плиты грунтуются при помощи клеевого раствора на сдир. Раствор наносится равномерным слоем толщиной 5–6 мм, после чего дозируется при помощи зубчатой кельмы из нержавеющей стали (размер зуба 10–12 мм).

В свежий слой клеевого раствора укладывается армирующая щелочестойкая стеклосетка (например, **vetonit фасад 2000**) и утапливается в клеевой раствор.

Необходимо разгладить клеевой раствор, проступивший через ячейки, не дожидаясь заветривания поверхности.

Перехлест соседних полотен сеток должен составлять не менее 10 см. Сетка должна находиться в верхней трети клеевого раствора и покрываться слоем клея толщиной не менее 1 мм, а в месте перехлеста сеток – не менее 0,5 мм. Небольшие наплывы раствора на базовом штукатурном слое можно срезать торцом шпателя. Температура окружающей среды во время проведения работ и в течение 3-х суток после их окончания не должна понижаться ниже +5 °С. Толщина базового штукатурного слоя должна составлять не менее 3 мм и не более 8 мм.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.



подробнее
о **vetonit фасад 2000**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 24.06.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ