

Vetonit Теплый дом (плита)

Минеральная тепло-шумоизоляция на основе кварца

ТУ 23.99.19-202-56846022-2024

Описание продукции

Упругий минеральный утеплитель на основе кварцевого волокна в плитах с базовой теплопроводностью для тепло- и шумоизоляции полов, стен и крыш.

Область применения

- Межкомнатные перегородки
- Полы по лагам: межэтажные «теплые» перекрытия
- Скатные кровли и мансарды
- Теплоизоляция полов
- Утепление стен изнутри
- Утепление стен снаружи: утеплитель под сайдинг / обшивку / облицовочный кирпич с установкой в деревянный или металлический каркас



Преимущества



Коэффициент теплопроводности ($\lambda=0,038$)
базовый класс сохранения тепла в доме.



Отличное качество по разумной цене
материал с высокой паропроницаемостью защитит дом от сырости и плесени.



Не крошится по краям и не ломается
Высокая упругость позволяет без проблем работать с ним даже новичку.



Доставка и хранение без лишних затрат
упакованный материал вдвое компактнее базальтовых утеплителей.



Безопасен для человека и природы
в составе минерального волокна — природные компоненты (кварц, сода и доломит).



Не горит и не поддерживает горения
входит в группу негорючих (НГ) строительных материалов.

Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	14/7	—
Теплопроводность при температуре $283 \pm 2 \text{ K}$ ($10 \pm 2 \text{ °C}$), λ_{10} , Вт/(м · К), не более	0,038	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	610	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1170	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	10/5	—
Объем материала в упаковке, м³	0,5	—
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Температура применения, °C	-60/+200	—

Vetonit Теплый дом (плита)

Варианты упаковок



Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 при относительной влажности не более 75%.

Рекомендации к установке

После вскрытия упаковки, материал необходимо встряхнуть. Далее можно приступать к монтажу. Используйте принцип установки враспор: ширина теплоизоляции должна быть больше расстояния между стойками каркаса на 10-15 мм, тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции.



ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации