

# Насыпная тепло- и звукоизоляция Vetonit KB-041

ТУ 23.99.19-203-56846022-2024

## Описание продукции

Насыпной минеральный утеплитель KB-041 является частью технологии насыпного утепления. Данная технология представляет собой процесс, при котором минеральная вата нагнетается в конструкцию при помощи специализированного оборудования, которое обеспечивает его качественный монтаж.

## Область применения

Ненагружаемая теплозвукоизоляция:

- перекрытий;
- полов по лагам;
- чердачных перекрытий;
- стен;
- перегородок;
- плоских кровельных конструкций из ЛСТК.



## Преимущества



**Утепление труднодоступных мест**  
Применяется в местах с ограниченным доступом (чердаки с обилием коммуникаций и стропил).



**Высокая скорость работ**  
По сравнению с другими теплоизоляционными материалами.



**Нет мостиков холода**  
Монтаж без стыков и зазоров.



**Доутепление без демонтажа**  
Возможность монтажа дополнительного слоя изоляции поверх существующего.



**Экономия на доставке**  
Материал сжат в упаковке в 8 раз.



**Экологичность**  
Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.




**Пожаробезопасность**  
Входит в группу негорючих материалов (НГ) по ГОСТ 30244-94.

## Физико-технические характеристики

| Показатель                                             | Значение | Метод контроля                                |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Теплопроводность $\lambda_D$ , Вт/(м · К), не более    | 0,041    | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)               |
| Теплопроводность $\lambda_{10}$ , Вт/(м · К), не более | 0,041    | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) |
| Теплопроводность $\lambda_A$ , Вт/(м · К), не более    | 0,044    | ГОСТ Р 59985-2022                             |
| Теплопроводность $\lambda_B$ , Вт/(м · К), не более    | 0,049    | ГОСТ Р 59985-2022                             |
| Группа горючести                                       | НГ       | ГОСТ 30244-94                                 |

## Насыпная тепло- и звукоизоляция Vetonit KB-041

### Варианты упаковки



**мешок**

**400 × 360 × 840 мм**

**23 кг**

\*Размеры упаковки могут отличаться

### Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.

### Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности материала. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 °С при относительной влажности не более 75 %.



**ЭКСПЕРТ  
НА СВЯЗИ**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»  
г. Москва, Преображенская площадь, 8  
Тел.: 8 800 555 31 45  
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте [vetonit.com](http://vetonit.com)

**ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



Экономия  
энергоресурсов



Срок  
эффективной  
эксплуатации



Безопасность  
для человека



Снижение  
выбросов CO<sub>2</sub>



Сохранение  
природных  
ресурсов