

Vetonit Фасад-Коттедж

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта для штукатурного фасада (СФТК) малоэтажных зданий

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Фасад-Коттедж - это минеральный утеплитель на основе базальта для штукатурных фасадов в частном домостроении. Надежная основа системы благодаря оптимальной жесткости и прочности материала. Специальная структура плиты предназначена для армировочно-клеевого состава и обеспечивает долговечность соединения слоев (штукатурка-плита).

Область применения

Утепление стен снаружи: штукатурный фасад (СФТК) в частном доме.

Преимущества



Повышенная механическая прочность
30 кПа на сжатие, оптимально для малоэтажного строительства.



Дышащий материал
Исключает накопление влаги и образование плесени.



Специальная поверхность плиты для прочного сцепления клея



Повышенная химическая стойкость
Выдерживает воздействие армировочно-клеевых составов.



Сохраняет комфортную температуру в помещении зимой и летом
Оптимальный коэффициент теплопроводности $\lambda_{10} = 0.035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$.



Не горит и не поддерживает горение
Входит в группу негорючих (НГ) строительных материалов.



Физико-технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытания
Вид материала	плита	-
Количество в упаковке, шт	4/2/6/3	-
Теплопроводность при температуре (283±2)К (10±2)°С, λ_{10} , не более, Вт/(м*К)	0,035	ГОСТ 31925
Теплопроводность λ_A , Вт/(м*К), не более	0,039	ГОСТ 59985-2022
Теплопроводность λ_B , Вт/(м*К), не более	0,043	ГОСТ 59985-2022
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	2,4/1,2/3,6/1,8	-
Объем материала в упаковке, м³	0,12/0,12/0,18/0,18	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее	30	ГОСТ EN 1608
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	10	ГОСТ 17177

Vetonit Фасад-Коттедж

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Правила работы с материалом

Перед началом работ по обустройству системы штукатурного фасада (СФТК) все «мокрые» процессы должны быть завершены. Основание должно быть грунтовано грунтовкой глубокого проникновения. Не менее чем через 48 ч* после приклейки, дополнительно закрепите плиты с помощью тарельчатого анкера. Не менее 5 шт на плиту. *при проведении работ в теплое время года.



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555-31-45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте gypros.ru

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов



Наличие
экологической
декларации