

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit KP

Шпаклевка финишная для стен и потолков



НА
ОРГАНИЧЕСКОМ
СВЯЗУЮЩЕМ



100 %
природные
компоненты*



для сухих
помещений



под обои
и покраску



расход смеси
 $1,2 \text{ кг/м}^2/\text{мм}$



толщина слоя
1–4 мм



Информация о продукте

Технические характеристики*

Состав: молотый мрамор, функциональные добавки.

Цвет белый

Связующее органический клей

Влагостойкость не влагостойкая

Наполнитель тонкомолотый мрамор

Максимальная фракция, мм 0,3

Расход смеси, кг/м²/мм 1,2

Расход воды, л/кг 0,32–0,36

Расход воды, л / 20 кг мешок 6,4–7,2

Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм 1–4

Время использования с момента затворения водой

(при хранении в закрытой таре), ч 30 (60)

Время высыхания (одного слоя 1 мм) при 20 °С, сутки 1

Температура применения, °С от +10 до +30

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 20 кг, и мешок из полиэтилена — 5 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухих помещениях 18 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

До полного высыхания продукт может иметь специфический запах.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

** Цементные сухие смеси могут быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в применяемом сырье. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.



Инструкция по применению

Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков под оклейку обоями и покраску.

Область применения

Сухие помещения.

Подходящие основания:

- поверхности, выровненные цементными или гипсовыми штукатурками
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит (исключая заделку швов ГКЛ), а также другие поверхности из минеральных материалов.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления с основанием и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления грунтованной поверхности.

Приготовление смеси

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,4–7,2 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого еще раз перемешать смесь перед использованием.

Смесь пригодна для использования 30 часов с момента затворения водой (до 60 часов в закрытой таре).

Нанесение

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. После нанесения смесь необходимо разгладить. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Шлифование

Для получения ровной поверхности под оклейку обоями или покраску необходимо обработать поверхность с помощью шлифовальной бумаги **vetonit**. Шлифовать рабочие швы и поверхность необходимо по набравшей прочности шпаклевке. Расчет набора прочности: 1 мм в сутки при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. После шлифовки качество поверхности не ниже К3 согласно СП 71.13330.2017.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit KP** не является влагостойкой и непригодна для выравнивания полов или оснований под облицовку плиткой. В случае несоблюдения температурно-влажностного режима (температура ниже +10 °С, влажность окружающей среды более 70 %, повышенная влажность основания) возможно неполное отверждение связующего и снижение прочности шпаклевочного слоя.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit BX**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ