

vetonit Проверено
в деле


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit Л

Шпаклевка финишная белая



ИДЕАЛЬНА
ПОД ОБОИ



ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ



для сухих
помещений



время жизни
24 часа



расход смеси
1,2 кг/м²/мм



толщина слоя
1-5 мм



Информация о продукте

Технические характеристики

Состав: молотый мрамор, функциональные добавки.

Цвет белый
Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 2,5 %
Влагостойкость не влагостойкая
Заполнитель микрокальцит
Максимальная фракция, мм 0,5
Расход смеси, кг/м²/мм 1,2
Расход воды, л/кг 0,32–0,36
Расход воды, л / 20 кг мешок 6,4–7,2
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм 1–5
Время использования с момента затворения водой
(при хранении в закрытой таре), ч 1 (2)
Время высыхания (одного слоя) при 20 °С, сут 1

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 20 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 18 месяцев со дня изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.



Инструкция по применению

Назначение

Финишное выравнивание стен и потолков под оклейку обоями и покраску. Для ручного и механизированного нанесения.

Область применения

Сухие помещения.

Подходящие основания:

- поверхности, выровненные штукатурками Vetonit;
- гипсовые поверхности;
- стены и потолки из гипсокартонных плит, исключая заделку швов ГКЛ.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Окрашенные и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Температура основы и растворной смеси должна быть не менее +10 °С. Для повышения прочности сцепления шпаклевочной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого проникновения **vetonit прим оптимус** в соответствии с рекомендациями на этикетке продукта. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление смеси

Мешок (20 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 6,4–7,2 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3–5 минут. Дать раствору отстояться 15 минут. После этого еще раз перемешать перед использованием.

Смесь пригодна для использования 1 сутки с момента затворения водой. В закрытой таре – 2 суток.

Нанесение

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. После нанесения смесь необходимо разгладить. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Шлифование

Рабочие швы и поверхность зашлифовать после достаточного высыхания смеси через 1 сутки. Затвердевшая поверхность готова к покраске или оклейке обоями. После шлифовки получаемое качество поверхности не ниже К3 согласно СП 71.13330.2017.

Важно знать!

Шпаклевка **vetonit Л** не является влагостойкой и непригодна для выравнивания полов или оснований под облицовку плиткой. В случае несоблюдения температурно-влажностного режима (температура ниже +10 °С, влажность окружающей среды более 70 %, повышенная влажность основания) возможно неполное отверждение связующего и снижение прочности шпаклевочного слоя.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, избегать вдыхания пыли. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, беречь от детей.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Подробнее
о **vetonit Л**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ