

vetonit


Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit тек 822

Гидроизоляция готовая высокоэластичная
под плитку

С ПОВЫШЕННОЙ
ВОДОНЕПРОНИ-
ЦАЕМОСТЬЮ



высокое
содержание
полимеров



быстрая готовность
к плиточной облицовке
через 5 ч



2 цвета для удобства
контроля нанесения



простое нанесение
кистью и валиком



под любые типы плитки
и систему «теплый пол»



Технические характеристики*

Информация о продукте

Состав: молотый мрамор, полимерная дисперсия, функциональные добавки, вода, пигмент.

Цвет (см. информацию на стикере).....серый или розовый

Консистенция..... пастообразная

Плотность, кг/л1,50±0,10

Количество необходимых слоев..... 2

Расход на 1 слой***, кг/м².....0,6

Минимальная толщина покрытия (2 слоя), мм0,8

Водонепроницаемость W8

Относительное удлинение, %, не менее270

Адгезия к бетону, загрунтованному
vetonit прим оптимус, МПа, не менее1,5

Время высыхания**, ч2–3

Готовность к облицовке плиткой, ч 5

Температурный режим

Температура применения, °C..... от +5 до +30

Температура эксплуатации, °C..... от –35 до +70

Фасовка

Пластиковые ведра 1,2/4/8/24 кг.

Хранение

24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей. Допускается замораживание до 5 циклов при температуре не ниже –40 °C общей продолжительностью не более 2 недель.

* Технические характеристики указаны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

** Время высыхания увеличивается при увеличении толщины слоя и влажности воздуха и также при понижении температуры.

*** Расход зависит от ровности основания и квалификации исполнителя работ.



Инструкция по применению

Назначение

Для гидроизоляции полов и стен перед плиточной облицовкой во влажных и мокрых помещениях, таких как ванные комнаты, кухни, санузлы, прачечные, душевые, сауны, балконы и лоджии.

Подходящие основания:

- все типы бетонов (пено-, газо-, железобетон и тд);
- цементные, цементно-известковые и другие минеральные;
- гипсовые;
- листовые (ГСП, ГВЛ, ГВЛВ).

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, сухим (остаточная влажность не более 4–5 %), без пыли, масла, жира и отслаивающихся частиц, остатков ЛКМ, герметиков, битума, солевого налета, плитки, непрочной штукатурки и прочих отслаивающихся покрытий. Гипсосодержащие и впитывающие основания следует сначала обработать грунтовкой **vetonit прим оптимус**. Гладкие гипсовые поверхности необходимо предварительно загрубить с помощью наждачной бумаги с крупным зерном, обеспылить и укрепить грунтовкой **vetonit прим оптимус**. Пористые бетонные поверхности следует предварительно зашпаклевать, например, при помощи **vetonit BX**.

Нанесение

Гидроизоляционная мастика **vetonit тек 822** готова к применению. Запрещается добавлять в материал воду или другие вещества. Она легко наносится валиком или кистью. Мастика производится в двух цветах (серый и розовый) для удобства контроля качества нанесения.

Вертикальные и горизонтальные примыкания типа «стена — стена», «стена — пол» следует герметизировать гидроизоляционной лентой **vetonit тек АкваБанд 828**. Нанести первый слой **vetonit тек 822** одного цвета на участки вертикальных («стена — стена») и горизонтальных («стена — пол») примыканий. В свеженанесенный слой гидроизоляции аккуратно вдавить ленту **vetonit тек АкваБанд 828** в углы, стыки стен и пола с перехлестом соседних полотен не менее 5 см, удаляя излишки мастики, избегая растяжений и перекосов. Завершить устройство первого слоя гидроизоляции на всей изолируемой поверхности. После высыхания первого слоя (3 часа) нанести второй слой гидроизоляции другого цвета на всю изолируемую поверхность и края ленты. Необходимо следить, чтобы зона растяжения ленты не была покрыта гидроизоляционным материалом.

Контраст между цветными слоями позволяет обнаружить необработанные места. Допускается нанесение 2-х слоев мастики одного цвета.

Суммарная толщина двух слоев гидроизоляции должна составлять не менее 0,8 мм. Мастика **vetonit тек 822** должна покрывать всю поверхность стен и пола без швов. Следует учитывать замедленное высыхание материала при пониженной температуре и повышенной влажности.

Укладка плитки

К облицовке плиткой можно приступать не ранее чем через 5 часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции (при +20 °C и влажности воздуха 50 %). Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки. Подходящие клеевые смеси: **vetonit гранит фикс** или **vetonit ультра фикс**.

Важно знать!

Во время выполнения работ по гидроизоляции и в течение 2-х суток после их окончания температура основания и воздуха должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С.

При длительном перерыве между нанесением слоев (более 7 дней) или до облицовки плиткой (более 14 дней) на основание может оседать пыль и грязь, снижающая адгезию последующих материалов. Для улучшения сцепления (адгезии) последующего слоя гидроизоляции или плиточного клея рекомендуется провести обеспыливание поверхности.

Vetonit тек 822 не подходит для гидроизоляции плавательных бассейнов и участков, длительно находящихся под воздействием воды под давлением.

Не рекомендуется применять для конструкций из цельной, клееной массивной или многослойной древесины.

Очистка инструмента

Остатки свежего материала удаляются с рук, инструмента и тары чистой водой до момента его схватывания, а затвердевшие остатки рекомендуется удалять механически.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Материал, пришедший в негодность из-за неправильного хранения, нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.



Подробнее
о **vetonit тек 822**
на vetonit.com

8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 06.07.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ