

vetonit



vetonit pas silikon microfino

фасадная силиконовая декоративная штукатурка



- высокая паропроницаемость
- устойчивость к воздействию щелочей и выхлопных газов
- стойкость к воздействию ультрафиолета
- грязеотталкивающая и гидрофобная поверхность
- подходит для работ при сложных погодных условиях
- высокая атмосферо- и морозостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная моделируемая декоративная штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками; базовых штукатурных слоев фасадных систем.
- Для нанесения на потолки и стены.
- Для отделки фасадов зданий и сооружений.
- Для создания декоративно-защитного финишного слоя в системах Штукатурного фасада (СФТК) Vetonit с минеральной ватой (базальтовой и кварцевой), а также пенополистиролом.
- Подходит для устройства СФТК в гладком исполнении, устройства декоративно-защитного финишного покрытия с имитацией кирпичной кладки или дерева и др.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit
в социальных сетях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Выпускается в виде базы, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Vetonit Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами
Расход для толщины слоя 1 мм, кг/м ² ** 0,2 мм «шуба»	2,0
Температура применения, °C	+5...+30
Температура эксплуатации, °C	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, ч, не ранее	12
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	1,0 (A _{об} 5)
Группа горючести	Г 1
Морозостойкость, циклов, не менее	100

Технические характеристики получены при нормальных условиях: температуре окружающей среды +20±2 °C и относительной влажности 65 %.

* В состав продукта входит мраморная крошка природного происхождения. Возможно присутствие темных вкраплений, наличие которых не влияет на заявленные технические характеристики. Использование материала без колеровки не рекомендуется.

** Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений. Указанный расход материала не учитывает технологических потерь.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг. Палета 24 шт./600 кг.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °C вдали от солнечных лучей. Избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрыты парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6 %), ровным, очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающиеся или слабодержащиеся покрытия. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **vetonit stuk 414** или **vetonit TT40**, **vetonit TT30 light** в зависимости от прочности основания. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **vetonit prim facade**, **vetonit prim optimus** или **vetonit prim multi universal** (в разбавлении с чистой водой 1 : 1). Не менее, чем за 3–4 часа до нанесения декоративной штукатурки поверхность обрабатывается с помощью тонирующей грунтовки **vetonit prim uni**.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

vetonit pas silikon microfino перед использованием необходимо перемешать, при необходимости добавить до 0,6 % (150 мл) воды на ведро материала. Для предотвращения разнотона поверхности материалы из разных партий рекомендуется перемешивать в одной большой емкости (смешивая по одному ведру из разных партий).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °C и не выше +30 °C, не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре. Запрещено проводить работы во время дождя и других осадков, тумане и влажности более 70 %. При выборе цвета рекомендуется отдавать предпочтение цветам с коэффициентом светового отражения не менее 25 процентов.

Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Штукатурку необходимо наносить на основание при помощи гладилки из нержавеющей стали, держа под углом 60° к поверхности. Толщина нанесения должна составлять не менее 1,5 размера зерна. При устройстве СФТК в гладком исполнении свежий материал распределяется по поверхности при помощи фасадных шпателей. При необходимости удаления следов от инструмента, поверхность шлифуется абразивными дисками или лентами с зернистостью P120 и выше. При шлифовке поверхности механизированным способом, обработку поверхности следует вести инструментом на низких или средних оборотах конкретного инструмента.

Во время формирования фактуры необходимо удалять выступающее с поверхности терки, периодически очищая ее.

Излишки связующего с терки запрещается возвращать обратно в общее ведро с материалом. Запрещается смачивать поверхность терки водой.

Для создания многоцветных декоративных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту. Ленту наклеить на место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.

Следует предохранять готовую поверхность от попадания воды в течение 12 часов (при температуре окружающего воздуха +20±2 °C), в том числе тумана. Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

При необходимости перекраски декоративной штукатурки **vetonit pas silikon microfino** рекомендуется использовать силиконовую краску с микроволокном **vetonit ton silikon fibra**.

Допускается нанесение штукатурки при помощи малярных и текстурных валиков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

При необходимости нестандартного применения материала рекомендуется предварительно проконсультироваться с техническими специалистами компании-производителя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Неиспользованный материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.