

Vetonit Мастер теплых стен

Минеральная тепло- и шумоизоляция в плитах на основе базальта

ТУ 23.99.19-205-56846022-2024

Описание продукции

Vetonit Мастер теплых стен – это минеральный утеплитель на основе базальта, разработанный специально для утепления стен. Благодаря высокой прочности материал может крепиться с помощью тарельчатых дюбелей. Отлично подходит для систем с вентилируемым зазором под сайдинг.

Область применения

- Утепление внешних стен под облицовку (сайдинг/блок-хаус/вагонка и т. п.).
- Утепление под облицовочный кирпич.
- Каркасные стены.
- Скатная кровля.
- Мансарды.
- Стены.
- Перегородки.
- Полы и перекрытия.



Преимущества



Оптимальный класс сохранения тепла
 $\lambda_{10} = 0,035 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$
Сохраняет тепло зимой и прохладу летом за счет оптимального уровня теплозащиты.



Высокая прочность плиты
Возможность фиксации на тарельчатый анкер.



Паропроницаемый материал
Предотвращает накопление влаги в стенах.




Длина плиты 1 м
Удобно работать даже одному человеку.

Физико-технические характеристики


Показатель	Значение	Метод испытания
Количество в упаковке, шт.	8/4	-
Теплопроводность при температуре (283 ± 2) К (10 ± 2) °С, λ_{10} , Вт/(м · К), не более	0,035	ГОСТ 31924, ГОСТ 31925
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244
Толщина, мм	50/100	ГОСТ EN 823
Ширина, мм	600	ГОСТ EN 822
Длина, мм	1000	ГОСТ EN 822
Площадь материала в упаковке, м²	4,8/2,4	-
Объем материала в упаковке, м³	0,24	-
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	8	ГОСТ EN 1608
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	10	ГОСТ 17177
Температура применения, °С	-60/+200	-

Vetonit Мастер теплых стен

Варианты упаковки



плиты
50 × 600 × 1000 мм
8 шт.



плиты
100 × 600 × 1000 мм
4 шт.

Транспортировка

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта.

Складирование

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на палетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов при условии обеспечения требований безопасности и сохранности материала. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

Рекомендуемая температура хранения материала от -35 до +35 °С при относительной влажности не более 75 %.



24/7



**ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская площадь, 8
Тел.: 8 800 555 31 45
vetonit.com

Ищите сертификаты, экомаркировку и экологические декларации продукции в открытом доступе на сайте vetonit.com

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**



Экономия
энергоресурсов



Срок
эффективной
эксплуатации



Безопасность
для человека



Снижение
выбросов CO₂



Сохранение
природных
ресурсов