

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit TT30 лайт

Штукатурка цементная облегченная



ДЛЯ СТЕН
ИЗ ГАЗОБЛОКА
И КИРПИЧА



6 МПа
легкая
и прочная



для внутренних
и наружных работ



под плитку, керамогранит,
декоративные покрытия
и шпаклевку



широкий диапазон
толщины слоя 3–30 мм
(локально до 50 мм)



экономичный расход:
14 кг / 1 м² при толщине
слоя 10 мм



Информация о продукте

Технические характеристики*

Цвет	серый
Связующее	цемент
Влагостойкость	влагостойкая
Заполнитель	песок
Максимальная фракция, мм	0,63
Расход смеси, кг/м ² /мм, от	1,4
Расход воды, л/кг	0,15–0,22
Расход воды, л / 25 кг мешок	3,75–5,5
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм	3–30 (локально до 50)
Время использования с момента затворения водой, ч	2
Морозостойкость, циклы, не менее	75
Прочность на сжатие, МПа, не менее	6 (28 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,3 (28 суток, +23 °С, отн. вл. 50 %)

Фасовка

Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг.

Хранение

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев с даты изготовления. После вскрытия упаковки смесь из мешка необходимо использовать в течение 24 часов.

* Все технические характеристики указаны для t = +20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.



Инструкция по применению

Назначение

Базовое выравнивание стен с нормальной и пониженной прочностью основания (пеноблоки, газоблоки) под финишную отделку и облицовку плиткой.

Область применения

Сухие, влажные помещения, выравнивание наружных поверхностей зданий выше цокольной части.

Подходящие основания

Бетон, легкий бетон, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, кирпич (керамический и силикатный); поверхности, оштукатуренные цементными штукатурками. Класс прочности основания от В 3,5 и выше.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Оно должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль, цементное молочко, опалубочная смазка и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Температура основания должна быть от +5 до +30 °С. Подготовка основания для снижения впитывающей способности основания производится либо методом увлажнения основания водой, либо за счет грунтовки. Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

Приготовление штукатурки

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 3,75–5,5 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи строительного миксера 3–5 минут. Раствор должен отстояться в течение 5 минут. После этого смесь должна быть еще раз перемешана перед использованием. Растворная смесь пригодна для использования в течение 2 часов с момента затворения водой.

При работе со штукатурными машинами установить начальный расход воды ~350 л/ч, после чего отрегулировать консистенцию растворной смеси, изменяя подачу воды.

Нанесение

Смесь нужно наносить механизированным или ручным способом и выравнивать правилом или шпателем.

Предыдущий слой штукатурки должен схватиться перед нанесением последующего слоя. Время схватывания одного слоя не менее 12 часов.

Важно знать!

Запрещено использовать на основаниях, прогрунтованных материалами, содержащими кварцевый песок (типа «Бетонконтакт»).

В сухих помещениях для обеспечения необходимых условий затвердевания выровненную поверхность увлажняют водой при помощи распылителя в течение 2 суток.

Работы необходимо выполнять при температуре окружающей среды от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Избегайте выполнения работ под прямыми солнечными лучами, при дожде и сильном ветре.

Штукатурка **vetonit TT30 лайт** непригодна для выравнивания полов и для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности.

Деформационные швы

Необходимо выполнять деформационные швы в слое штукатурки каждые 7–9 м, прорезая весь штукатурный слой до основания. Швы заполняют эластичным материалом для заделки швов — фасадным герметиком.

Очистка инструментов

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы.

Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей и глазами, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Избегать вдыхания пыли. Беречь от детей!



Грунтовка глубокого проникновения



Штукатурка цементная облегченная



Шпаклевка цементная белая



Влагостойкая краска

Для подготовки стен во влажных помещениях под покраску необходимо:



обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения **vetonit прим оптимус**. Для лучшего сцепления обрабатывать каждый последующий слой грунтовкой **vetonit прим оптимус**;



выравнивание основания штукатуркой цементной облегченной **vetonit TT30 лайт**;



нанесение шпаклевки цементной белой **vetonit BX**;



нанесение влагостойкой краски.



подробнее
о **vetonit TT30 лайт**
на vetonit.com

Телефон горячей линии: 8 800 234 01 31

Важность соблюдения технологии работ

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания. Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию по телефону 8 800 234 01 31 и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю.

С появлением настоящего технического описания от 27.03.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов



ЭКСПЕРТ
НА СВЯЗИ