

vetonit

Проверено
в деле

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

vetonit прим контакт

Грунтовка адгезионная (бетонконтакт)

УСИЛЕННОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
С ОСНОВАНИЕМ



повышенная
адгезия 1,8 МПа

* По сравнению с грунтовкой vetonit prim optimus.

** На основании внутреннего протокола испытаний №1 от 21.01.2022



для гладких
слабовпитывающих
оснований



формула на мраморной
крошке для удобства
нанесения



защита штукатурки
от сползания
и растрескивания



Технические характеристики

Информация о продукте

Состав.....акриловая дисперсия, мраморная крошка,
функциональные добавки
Цвет после высыхания.....розовый
Сухой остаток, %, не менее.....45
Плотность, г/см³1,45–1,65
Адгезия к бетону, МПа1,8
Расход на один слой**, г/м².....250–350
Время высыхания одного слоя, ч3

Температурный режим

Температура применения, °С.....от +5 до +30
Морозостойкость при транспортировке, циклы5

* Все технические характеристики указаны для температуры +20 °С и относительной влажности воздуха 50%.

** Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания, способа нанесения и квалификации исполнителя работ, и может отличаться от указанных значений.

Фасовка

Пластиковое ведро 15 кг. Паллета 60 канистр / 538 кг.
Пластиковое ведро 5 кг. Паллета 96 канистр / 498 кг.

Хранение

18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной и герметичной упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С.
Грунтовку допускается транспортировать при отрицательной температуре до –40 °С, до 5 циклов замораживания общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замерзания грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать.



Инструкция по применению

Назначение

Для подготовки гладких слабо впитывающих оснований стен и потолка под последующее нанесение гипсовых штукатурок. Придает шероховатость гладким основаниям за счет в составе мраморной крошки и улучшает адгезию наносимых материалов. Для внутренних работ.

Подходящие основания:

- монолитный гладкий бетон;
- старое неглянцевое немасляное лакокрасочное покрытие, ГКЛ или ГВЛ.

Не рекомендуется для подготовки поверхности под нанесение материалов на цементном вяжущем (в том числе ровнителей и наливных полов). Только для внутренних работ!

Порядок подготовки и проведения работ

Подготовка основания

Поверхности должны быть сухими, очищенными от масел, жиров, битумных мастик, отслаивающихся частиц. Все слабые и осыпающиеся участки поверхности удалить механически. При необходимости, обеспылить основание пылесосом.

Нанесение

Грунтовка готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать до однородной консистенции, поднимая мраморную крошку со дна.

Нанесите грунтовку на основание кистью или валиком. Равномерно распределите нанесенный состав по всей поверхности, исключая пропусков в нанесении.

К дальнейшим работам можно приступать после полного высыхания грунтовки (в среднем 3 часа).

Меры предосторожности

Необходимо использовать резиновые перчатки, избегать длительного контакта с кожей. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Очистка инструментов

Высохшая грунтовка трудно удаляется, поэтому сразу после окончания работ рабочий инструмент промойте водой.

Инструкция по утилизации

Материал, пришедший в негодность из-за неправильного хранения, нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию.

При работе с материалом необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ помимо данного технического описания.

Производитель не несет ответственности за результат в случае нарушения технологии проведения работ, а также в случае применения материала в целях и в условиях, не оговоренных в данной технической карте.

При возникновении вопросов или сомнений в возможности использования материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Рекомендации по использованию материала, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для предъявления претензий изготовителю. С появлением настоящего технического описания от 24.02.2026 все предыдущие версии становятся недействительными.



Подробнее
о **vetonit** прим контакт
на vetonit.com

8 800 234 01 31